



# Isorust

Décrouillant.

## APPLICATIONS

Isorust peut être appliqué sur le fer et l'acier avant que ceux-ci soient peints ou repeints.

## CARACTÉRISTIQUES

Améliore l'adhérence des peintures.

Atoxique.

## APPLICATION

### PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide, exempt de graisse et autres impuretés, si nécessaire nettoyer.

#### **Support rouillé:**

Poncer à fond avec du papier abrasif gros ou à la brosse en acier.

#### **Anciennes couches de peintures en mauvais état:**

Enlever les anciennes couches de peinture écaillantes et mal adhérentes (au brûloir ou décaper à l'aide de Paint'Off Instant).

### MISE EN OEUVRE

Appliquer une couche d'Isorust avec une brosse rigide.

Éliminer l'Isorust sur des parties non-rouillées.

Dans les 48 heures protéger avec un système de peinture approprié.

### DILUTION

Prêt à l'emploi.

### RENDEMENT

24 m<sup>2</sup> /l

### TEMPS DE SÉCHAGE

Dans les 48 heures protéger avec un système de peinture approprié.

Hors poussières après environ 0 heures.

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

## DONNÉES DE PISTOLAGE

Ne s'applique pas.

## CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ 1,02 kg/L

VISCOSITÉ 12 - 16 Ford cup n° 4

POINT-ÉCLAIR ne s'applique pas



# Isorust

Décrouillant.

TEINTES

Laiteux.

EMBALLAGES

STANDARD

0,1 l - 0,5 l

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage fermé et original, Isorust se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5°C et 35 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Conserver à l'abri du gel.

Des taches éventuelles enlever à l'aide d'une solution de 1 unité de l'eau de javel sur 4 parties d'eau.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 06/05/2021

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).