



Boss-hybride

Laque mate en phase aqueuse pour boiseries et murs intérieurs.

APPLICATIONS

Laque acrylique mate en phase aqueuse avec un excellent étalement pour une finition supérieure sur des boiseries et des murs intérieurs.

Convient aussi comme couche de finition sur boiseries intérieures, métal et matière plastique (après préparation adéquate) comme quoi on peut travailler avec la même peinture.

CARACTÉRISTIQUES

En phase aqueuse et d'odeur faible.

En phase aqueuse et quasiment inodore.

Très bonne fluidité.

Mise en oeuvre facile.

Bonne facilité de nettoyage.

Résistant aux taches.

Non jaunissant.

Pouvoir couvrant élevé.

Séchage rapide.

Convient aux radiateurs.

Boss-hybride est conforme au label de qualité de l'air intérieur et a acquis un score A+.

COMPOSITION

LIANT	dispersion acrylique
PIGMENT	dioxyde de titane rutile et pigments de couleurs inaltérables
SOLVANT	de l'eau

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse, de cire et d'autres encrassements, si nécessaire nettoyer.

Supports non traités en bon état (plâtre, plaques de plâtre, béton):

Appliquer une couche de fond de Bossprim.

Supports non traités avec une bonne adhérence:

Ne pas nettoyer les anciennes peintures poreuses à l'eau. Anciennes peintures en dispersion non-poreuses (lavables), nettoyer avec de l'eau et Formule Mc Neutral.

Anciennes peintures alkydes : nettoyer avec de l'eau et Formule Mc Neutral, puis dépolir et appliquer une couche de fond de Bossprim.

Supports peints en mauvais état:

Éliminer les couches mal adhérentes, enduire le support au besoin, et appliquer une couche de fond adéquate



Boss-hybride

Laque mate en phase aqueuse pour boiseries et murs intérieurs.

(Bossprim, Bisol, Epofix,...).

Couches légèrement poudreuses ou support forts encrassés (nicotine, taches d'eau séchées,...):

Appliquer une couche isolante Bisol ou Epomur.

Bois non-traité

Le bois doit être exempt de poussières et graisse et assez sec avant de peindre. Poncer lisse (grain 150-180) et appliquer une couche de fond Hybride Multiprimer Pu ou Elastoprim Hydro sur le bois non-traité. Sur des essences de bois avec risque de saignement (p.ex. merbau, afzelia,...) appliquer 2 couches de fond Elastoprim Hydro ou, de préférence, une couche de fond en phase solvant (Premium Multiprimer Xs ou Elastoprim Next/Elastoprim Fast. Après séchage poncer fin (grain 220).

Entretien:

Anciennes couches en bon état:

Dégraissier profondément avec Formule Mc Neutral puis rincer à l'eau pure, poncer (grain 180-220) et dépoussiérer.

Anciennes couches fortement poudreuses ou écaillantes:

Éliminer complètement (enlever au couteau, poncer, brûler ou décaper avec Paint'Off Instant) et poncer profondément jusqu'au bois sain. Ensuite traiter comme un nouveau support.

Fer et acier

Dégraissier et/ou dérouiller et appliquer 2 couches anti-rouille Finifer ou Elastoprim Fast.

Matières plastiques dures (p.ex. pvc dure)

Nettoyer au Formule Mc et éponge à récurer Scotch Brite, puis rincer profondément à l'eau et après séchage appliquer une couche de fond Omniprim Extreme.

Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.

MISE EN OEUVRE

Appliquer une couche de Boss-hybride au rouleau ou à la brosse sur un support préparé. Appliquer optionnellement une 2^{ème} couche de Boss-hybride.

Appliquer abondamment et répartir immédiatement. Travailler surface par surface, afin d'éviter des reprises.

Utilisez une brosse (p.ex. Boss Aqua Master, Boss Aqua, ...) et/ou un rouleau (p.ex. Boss Roll Felt ou Anza Pro Vilt, pour des grandes surfaces un rouleau microfibre comme Boss Roll Fine ou Anza Pro Platinum Antex).

L'application sur des murs se fait avec un rouleau pour murs Rouleau Microfibre - Storch, Boss Roll Fine ou Anza Pro



Boss-hybride

Laque mate en phase aqueuse pour boiseries et murs intérieurs.

Platinum Antex.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

Rendement indiqué: 13 - 15 m²/l par couche.

Pour une application optimale, il faut respecter les marges de rendement!

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après 2 à 5 heures.

Recouvrable après 10 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE

Utilisez de préférence le Persisto Spray Mat.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	1.29 kg/l
VISCOSITÉ	4.3 - 4.8 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
TAUX DE BRILLANCE	Mat - 10 - 15 (150µ, ASTM 75°) mat - 9.8 (150µ, ASTM 85°)
EXTRAIT SEC	en volume: environ 36 %
RÉSISTANCE AU LAVAGE	classe 1 - classification selon la norme DIN EN 13300 / DIN ISO 11998 - (< 5µm perte à 200 cycli)
TAUX DE LIANT	en volume: environ 20.3%
POUVOIR COUVRANT	classe 2 selon DIN EN 13300/ ISO 6504-3
VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (Cat. A/a): 30 g/l. Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

TEINTES

Blanc (1) et RAL 9010.

Des teintes légères sont teintables sur le système MY-MX à partir du blanc.

Aussi disponible en base MY-MX, B, C et D.

EMBALLAGES

STANDARD Blanc et teintes standard: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 10 l

MY-MX

Autres teintes:

bases B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 10 l



Boss-hybride

Laque mate en phase aqueuse pour boiseries et murs intérieurs.

base D: 0,5 l - 1 l - 2,5 l

DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Boss-hybride se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	<p>Température minimale d'environnement et d'application : 10 °C.</p> <p>Température d'application maximale : 25 °C.</p> <p>Ne pas appliquer lors d'un degré d'humidité relatif de plus de 85 %.</p> <p>Conserver à l'abri du gel.</p> <p>A cause du risque de fissuration du feuil de peinture, ne pas appliquer sur des supports élastiques, comme des mastics acrylique. Peut être appliqué sur Bostokit Fast.</p> <p>Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.</p>

Date dernière révision: 22/11/2024

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.