



Stucprimer Hydro

Dekkende, licht gekorrelde, watergedragen isoleerlaag.

TOEPASSINGEN

Watergedragen grondlaag voor decoratieve technieken (Beau, Puntofino,...).

Grondlaag voor diverse structuurverven binnen (Kwartscoat, Structuurkwarts,...).

EIGENSCHAPPEN

Watergedragen en reukloos.

Uitstekend verwerkbaar en goed vloeïend.

Bevat een fijne korrel voor een goede verwerkbaarheid en hechting van de afwerkingslagen.

Stucprimer Hydro voldoet aan het Indoor Air Quality label en kreeg een A+ score.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL 100 % acrylaatdispersie

PIGMENT rutiel titaandioxide en vulstoffen met aangepaste granulometrie

OPLOSMIDDEL water

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

Als voorbereiding op oude, poreuze verflagen, ondergronden die verpoederd of sterk vervuild zijn (nicotine, roetplekken, uitgedroogde vochtkringen,...) alsook op ondergronden met inzuigingsverschillen opteert men beter voor Stucprimer Epoxy.

VERWERKING

De bus grondig oproeren voor gebruik.

1 à 2 lagen Stucprimer Hydro aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

Traag rollen voor een optimale verdeling en het uitspatten van de korrel te vermijden.

Afwerking

Na droging (12-24 uur) wordt de afwerkingslaag aangebracht

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Kwast - rol: 8 - 11 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 12 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.



Stucprimer Hydro

Dekkende, licht gekorrelde, watergedragen isoleerlaag.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	1.47 kg/l
	VISCOSITEIT	0.34 - 0.40 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
	VLAMPUNT	niet van toepassing
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 48 %
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/g): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
KLEUREN	Wit.	
	Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B en C.	
	Kleuren kunnen lichtjes afwijken van de kleurkaart.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	1 l - 4 l
	MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 1 l - 4 l Andere kleuren basis B & C: 1 l - 4 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Stucprimer Hydro minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN	Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.	
	Vorstvrij bewaren.	
	Voor toepassing op rode MDF geen Stucprimer Epoxy als grondlaag gebruiken, maar wel Primer P77 om reactie (drogingsstoornis bij grondlaag en craquelé bij eindlaag) met brandvertragende zouten te vermijden.	
	Niet gebruiken in combinatie met traagdrogende waterige verfsystemen of in omstandigheden waarin de droging van de verf verstoord wordt (verluchtingsproblemen, condens, koude,...).	
	De bus goed oproeren voor gebruik	

Datum laatste wijziging: 14/07/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.