



# WOODAIR PRIMER

Couche de fond transparente pour boiseries à l'extérieur.

## APPLICATIONS

Couche de fond incolore pour le système de peinture WOODAIR CLASSIC et WOODAIR HYDRO.  
Protège les boiseries extérieures comme des portes, fenêtres, revêtements de façade,... contre l'altération.

## CARACTÉRISTIQUES

Laisse ressortir la couleur et la structure du bois.  
Bon pouvoir de pénétration.  
Elimine l'absorption.  
Transparent: accentue le dessin du bois.  
Protège le bois contre l'humidité et la lumière.  
Bloque les contenus cellulaires du bois.  
Atoxique.

## COMPOSITION

LIANT	résine alkyde longue en huile
PIGMENT	aucun
SOLVANT	white spirit et analogues

## APPLICATION

### PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide, exempt de graisse et autres impuretés, si nécessaire nettoyer.

#### **Bois non traité:**

#### **Bois neuf:**

Le bois doit être exempt de poussières et graisse et assez sec avant de peindre (max 13 % d'humidité).

Poncer le bois lisse (grain 150-180) et arrondissez les angles éventuels.

#### **Bois altéré, gris:**

Bien poncer jusqu'au bois sain avec du papier abrasif (grain 60 à 80). De préférence poncer avec une machine à poncer. Après le gros ponçage de nouveau poncer avec du papier abrasif plus fin (grain 150-180).

#### **Entretien:**

#### **Anciennes couches en bon état:**

Dégraissier profondément avec FORMULE MC NEUTRAL puis rincer à l'eau pure, poncer (grain 180-220) et dépeussier.

#### **Anciennes couches légèrement poudreuses:**

Poncer à fond (grain 180-220) et dépeussier.



# WOODAIR PRIMER

Couche de fond transparente pour boiseries à l'extérieur.

## Anciennes couches fortement poudreuses ou écaillantes:

Éliminer complètement (enlever au couteau, poncer, brûler ou décaper avec PAINT'OFF INSTANT) et poncer profondément jusqu'au bois sain. Ensuite traiter comme un nouveau support.

Après séchage de la (première) couche de fond, poncer à sec (grain 180-220) et boucher les fissures ou jointures éventuels au ELASTOKIT brun.

*Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.*

## MISE EN OEUVRE

Appliquer WOODAIR PRIMER à la brosse plate en une couche.

Puis finir au WOODAIR CLASSIC ou WOODAIR HYDRO.

## DILUTION

Prêt à l'emploi.

## RENDEMENT

12 - 15 m<sup>2</sup>/l par couche.

## TEMPS DE SÉCHAGE

Hors poussières après 3 à 10 heures.

Recouvrable après 12 heures à 24 heures.

Un léger ponçage est nécessaire, si on attend plus de 5 jours avant d'appliquer la couche suivante.

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après emploi au WHITE SPIRIT.

<b>DONNÉES DE PISTOLAGE</b>	Ne s'applique pas.	
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	DENSITÉ	0.92 kg/l
	VISCOSITÉ	0.20 - 0.24 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
	POINT-ÉCLAIR	> 40°C
	TAUX DE BRILLANCE	non applicable - 80 - 95 (100μ, ASTM 60°)
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 51 %
	VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/e): 400 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 400 g/l COV.
	<b>TEINTES</b>	Incolore.
<b>EMBALLAGES</b>	STANDARD	0,5 l - 1 l - 2,5 l



# WOODAIR PRIMER

Couche de fond transparente pour boiseries à l'extérieur.

**DURÉE DE CONSERVATION** Dans l'emballage fermé et original, WOODAIR PRIMER se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.

**MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ** N'appliquez pas le WOODAIR PRIMER sur le MASTIC RENO ou MASTIC DE VITRAGE SOUDAL TS à cause du risque de perturbation de séchage.

Inflammable

Le WOODAIR PRIMER a un aspect violet pendant l'application. Cet aspect disparaît après séchage et n'influencera pas le ton de la couleur.

Certaines essences de bois, comme p.ex. le padouk, peuvent troubler le séchage des produits qui contiennent des alkydes. Sur ces essences de bois mieux faut appliquer une couche de Woodair Hydro, dans la couleur IN00 natural, diluer avec 10% d'eau.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 23/03/2020

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).