



WOODAIR PRIMER

Solventgedragen transparante grondlaag voor hout buiten.

TOEPASSINGEN

Kleurloze grondlaag voor het verfsysteem WOODAIR CLASSIC en WOODAIR HYDRO.
Beschermt buitenschrijnwerk zoals deuren, ramen, gevelbekleding,... tegen ververing.

EIGENSCHAPPEN

Tekening en structuur van het hout blijven zichtbaar.
Goed indringend vermogen.
Neemt de inzuiging weg.
Transparant: accentueert de houttekening.
Beschermt het hout tegen vocht en licht.
Blokkeert de inhoudsstoffen van het hout.
Niet giftig.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	langolie alkydhars
PIGMENT	geen
OPLOSMIDDEL	white spirit en analogen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast, vrij van vetten en andere onzuiverheden zijn, zonodig reinigen.

Onbehandeld hout:

Nieuw hout:

Het hout moet stof-, vetvrij en voldoende droog zijn alvorens te schilderen (max 13 % vochtgehalte).

Schuur het hout glad (korrel 150-180) en zorg dat eventuele scherpe hoeken afgerond worden.

Verweerd, grijs hout:

Grof en grondig schuren tot op het gezonde hout. Gebruik hiervoor schuurpapier korrel 60 à 80 (bij voorkeur mechanisch schuren). Een grove schuurbeurt steeds laten volgen door een fijnere schuurbewerking (korrel 150-180).

Onderhoudswerk:

Oude verflagen in goede staat:

Grondig ontvetten met FORMULE MC NEUTRAL en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 180-220) en ontstoffen.

Oude verflagen licht verpoederd:

Grondig schuren (korrel 180-220) en ontstoffen.



WOODAIR PRIMER

Solventgedragen transparante grondlaag voor hout buiten.

Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:

Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met PAINT'OFF INSTANT) en grondig naschuren tot op het gezonde hout. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.

Na droging van de (eerste) grondlaag droog schuren (korrel 180-220) en eventuele barsten of naden opspuiten met ELASTOKIT bruin.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

WOODAIR PRIMER aanbrengen in 1 laag met een platte kwast.

Nadien afwerken met WOODAIR CLASSIC of WOODAIR HYDRO.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

12 - 15 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na 3 à 10 uur.

Overschilderbaar na 12 à 24 uur.

Indien men langer wacht dan 5 dagen om de volgende laag aan te brengen, dient men tussendoor lichtjes te schuren.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met WHITE SPIRIT.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	0.92 kg/l
	VISCOSITEIT	0.20 - 0.24 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
	VLAMPUNT	> 40°C
	GLANSWAARDE	niet van toepassing - 80 - 95 (100μ, ASTM 60°)
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 51 %
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/e): 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS.
KLEUREN	Kleurloos.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	0,5 l - 1 l - 2,5 l



WOODAIR PRIMER

Solventgedragen transparante grondlaag voor hout buiten.

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is WOODAIR PRIMER minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WOODAIR PRIMER niet aanbrengen op RENOKIT of GLASKIT SOUDAL TS, wegens risico op drogingsstoornissen.

Ontvlambaar.

WOODAIR PRIMER heeft een purperen schijn tijdens applicatie. Deze verdwijnt na droging en zal de kleurtoon niet beïnvloeden.

Bepaalde houtsoorten zoals bv. padoek veroorzaken drogingsvertraging van alkydhoudende producten. Op deze houtsoorten brengt men best een laag Woodair Hydro aan in de kleur IN00 natural, verdund met 10% met water.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 23/03/2020

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).