

WOODFILLER WOCA

Reboucheur pour boiseries intérieures.



APPLICATIONS

Reboucheur pour remplir des fissures, loupes et autres trous of dégâts dans le bois.

CARACTÉRISTIQUES

Séchage rapide et mise en oeuvre facile.

Irrétractable.

Pour des réparations petites et grandes

Prends la couleur de l'huile appliqué

Séchage rapide.

non polluant

COMPOSITION

SOLVANT

Aucun, livré en forme de poudre et préparé à l'eau juste avant l'emploi.

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide, exempt de graisse et autres impuretés, si nécessaire nettoyer.

Poncer le bois (grain 120 - 180) et bien dépoussiérer.

MISE EN OEUVRE

Appliquer WOODFILLER WOCA mélangé à l'aide d'un couteau à enduire inoxydable.

Mélanger 3 unités de WOODFILLER WOCA avec 1 unité d'eau, jusqu'à ce que vous obtenez une pâte homogène. La mélange est parfaite du moment que la pâte "tient" au couteau.

Le produit doit être appliqué dans un délai de 2 à 4 heures. On peut appliquer entre-temps un peu d'eau.

Après séchage poncer (grain 180-220).

Finir au choix

DILUTION

Mélanger 3 unités de WOODFILLER WOCA avec 1 unité de l'eau clair.

RENDEMENT

Dépendant des profondeurs à remplir.

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de couche, de la température et l'humidité de l'air

Recouvrable après 2 heures à 4 heures.

En cas de réparations considérables et/ou profondes, il faut respecter un temps de séchage plus long.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

WOODFILLER WOCA

Reboucheur pour boiseries intérieures.



DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.	
CARACTÉRISTIQUES	POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
TEINTES	Les couleurs peuvent être mélangés entre eux. Chêne, frêne/pin, merbau, noyer et chêne fumé.	
EMBALLAGES	STANDARD	0,5 kg
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, WOODFILLER WOCA se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à sec.	

Date dernière révision: 10/04/2019

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).