



WOCA WOODFILLER

Vulmiddel voor hout binnen.

TOEPASSINGEN

Vulpasta voor het opvullen van barsten, knoesten en andere openingen of beschadigingen in het hout.

EIGENSCHAPPEN

Sneldrogend en eenvoudig verwerkbaar.

Krimpvrij.

Zowel voor kleine als voor grotere openingen.

Neemt de kleur van de olie aan

Sneldrogend.

milieuvriendelijk

SAMENSTELLING

OPLOSMIDDEL

Geen, wordt geleverd in poedervorm en net voor gebruik aangemaakt met water.

GEbruik

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast, vrij van vetten en andere onzuiverheden zijn, zonodig reinigen.

Het hout schuren (korrel 120 - 180) en grondig ontstoffen.

VERWERKING

De gemengde WOCA WOODFILLER aanbrengen met een roestvrij plamuurmes.

Meng 3 delen WOCA WOODFILLER met 1 deel water, totdat een homogene pasta bekomen wordt. Menging is optimaal als de pasta op uw mes blijft "staan".

Maak niet meer product aan dan u kan verwerken op 2 à 4 uren tijd. Tussentijds kan eventueel 1 à 2 maal water toegevoegd worden.

Na droging schuren (korrel 180- 220).

Afwerken met systeem naar keuze.

VERDUNNING

3 delen WOCA WOODFILLER mengen met 1 deel zuiver water.

RENDEMENT

Afhankelijk van de op te vullen dieptes van de beschadigingen.

DROOGTIJDEN

De droogtijd is afhankelijk van de totale laagdikte, de temperatuur en de luchtvochtigheid

Overschilderbaar na 2 à 4 uur.

Voor grote en/of diepe herstellingen dient een langere droogtijd gerespecteerd te worden.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.



WOCA WOODFILLER

Vulmiddel voor hout binnen.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	VLAMPUNT	niet van toepassing
KLEUREN	Kleuren zijn onderling mengbaar. Eik, es/den, merbau, notelaar en gerookte eik.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	0,5 kg
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is WOCA WOODFILLER minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMaatregelen en VEILIGHEIDSVoorschriften	Buiten bereik van kinderen bewaren. Droog bewaren.	

Datum laatste wijziging: 10/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).