

DONNÉES TECHNIQUES

Liant
Latex copolymère

Solvant
De l'eau

Matière de charge
Microparticules allégés
(silicates d'aluminium) et
dolomie blanche.

Granulométrie
Max. 0,2 mm

Densité
Ca. 1.1 kg/l

Extrait sec en volume
Ca. 57%

pH
Ca. 9

Couleur
Gris clair

Épaisseur de couche
Max. 4 mm

Adhérence
Très haute

Inflammabilité
Nourrit pas le feu

Nettoyage
À l'eau

Conditionnement
Seau de 10 litres,
44 seaux par palette.
aussi disponible :
Seau de 3 litres.

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables. Les renseignements sont fondés sur nos connaissances actuelles, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de nous contacter afin de vérifier l'exactitude des informations.



Dalapro Medium est un enduit manuel prêt à l'emploi et léger, très facile à appliquer et poncer, pour nombreux supports et applications.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Dalapro Medium est un enduit allégé, avec un meilleur pouvoir garnissant, une adhérence très haute et une consistance très onctueuse.

DOMAINE D'UTILISATION

Dalapro Medium est un enduit universel et s'applique sur la plupart des plafonds et murs à l'intérieur comme plaques de plâtre, blocs en silicocalcaire, blocs en plâtre, béton, enduit de ciment et plâtre, fibre de verre peinte, plusieurs peintures, etc. Sa consistance et sa capacité de remplissage le rend aussi idéal comme enduit de jointement (le remplissage comme la finition). Pour un joint solide on recommande une bande d'armature en papier.

MISE EN OEUVRE

Outils: plâtresse et couteau à enduire. La température ambiante et du support sera d'au moins + 5°C. Le support doit être propre, sec, solide et stable.
Épaisseur: max. 4 mm.

Après séchage et durcissement l'enduit se laisse poncer aisément. Utiliser un papier de verre grain 100-120. Porter des protections pour les yeux et le visage. Les surfaces destinées à être tapissées ou peintes doivent être exemptes de poussière. Si nécessaire utiliser un primer.

CONSOMMATION

Joints des plaques de plâtre: environ 0,3 l/m² pour 2 couches.
Couche d'enduit : 1 litre/m² pour 1 mm d'épaisseur.

TEMPS DE SECHAGE

En fonction de l'épaisseur de couche, de la température et de l'humidité ambiante, du support et de la ventilation,... Selon les normes Sveff 22-10-2001, environ 8-10 heures.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel, de l'humidité et de la chaleur.