



Aqua Sensa

Finition décorative, résistante à l'eau pour murs intérieurs et sols.

APPLICATIONS

Finition décorative, résistante à l'eau pour toutes sortes de murs intérieurs (plâtrage, plaque de plâtre, cimentation, béton, ytong, carreaux et faïences,...), apte pour des salles de bain et des espaces humides.

Après préparation adéquate, applicable sur des sols qui ne sont pas soumis à l'eau de surface pressante : carrelage (avec ou sans jointure), sols égalisés,...

CARACTÉRISTIQUES

Aspect monobloc

Bien nettoyable après finition avec l'Aqua Sensa Vernis Satine ou l'Aqua Sensa Vernis Mat.

Résistante à l'eau après durcissement

Aqua Sensa est conforme au label de qualité de l'air intérieur et a acquis un score A+.

COMPOSITION

PIGMENT

ciment et des matières de charge spécifiques

SOLVANT

Aucun, livré en forme de poudre et préparé à Liant Aqua Sensa juste avant l'emploi.

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, solide, résistant à l'eau, propre et très lisse, au besoin nettoyer et/ou réparer et/ou lisser.

L'Aqua Sensa est applicable sur de divers supports. Pour les préparations spécifiques, nous référons au pas-à-pas sur www.pro.bosspaints.be.

Couche de fond:

Appliquer une couche de fond Stucprimer Epoxy. Celle-ci peut isoler des saignements éventuels du support et en plus elle a de bonnes caractéristiques de fixation et adhérence.

MISE EN OEUVRE

Appliquer Aqua Sensa de préférence avec le couteau en inox Comé (dimension 240 x 100 - n°. d'art. 165002).

Vu la méthode d'application spécifique de cette technique professionnelle, une formation pratique est indispensable.

Quant aux possibilités de formation, vous pouvez contacter BOSS paints.

BOSS paints ne peut être rendu responsable que si cette condition est accomplie.

Première couche:

Préparation du produit :

Ne mélanger que la quantité qui peut être appliquée dans un délai de 30 à 45 minutes dans un rapport de 3,5 l de Liant Aqua Sensa sur 15 kg poudre Aqua Sensa. Pour des quantités plus petites il faut peser, pour lequel l'utilisation d'une balance de précision est conseillé. Le rapport dépend de la couleur.

Consultez les instructions sur l'emballage de Liant Aqua Sensa. Agiter le liant énergiquement avant usage, et verser le dans un récipient propre.



Aqua Sensa

Finition décorative, résistante à l'eau pour murs intérieurs et sols.

Puis ajouter peu à peu le Aqua Sensa et mélanger mécaniquement, de préférence avec un mélangeur adapté, jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange homogène et sans grumeaux.

Application de la première couche :

L'application du mélange se fait dans une couche épaisse et égale, qu'on repart dans toutes les directions. Travaillez de préférence avec le couteau en inox Corné (format moyen). Afin de ne pas avoir de traces d'inox dans la dernière couche d'Aqua Sensa, il est important d'éviter des bavures dans la première couche. Les bavures éventuelles dans la première couche peuvent être aplanies avant séchage avec la spatule en plastique (art. 306930) ou peuvent être poncées après séchage. Laissez sécher au moins 24 heures.

Deuxième couche :

Préparation du produit :

Le mélange se fait de la même façon que la première couche.

Application de la deuxième couche :

Le produit est appliqué légèrement moins épais que la première couche, de préférence avec le couteau COME-inox, réparti dans toutes les directions et lissé. Lorsque la surface est sèche à la main (ne colle plus aux doigts, après 15 min à 30 min), polissez avec la spatule en plastique (art. 306930) jusqu'à ce que la surface soit lisse. Laissez cette couche sécher pendant au moins 24 heures !

Finition:

Afin d'améliorer l'entretien et la résistance à l'usure on finit l'Aqua Sensa, après séchage, avec Aqua Sensa Vernis Satine ou Aqua Sensa Vernis Mat.

On finit des murs ordinaires avec 1 couche diluée d'Aqua Sensa Vernis Satine ou Aqua Sensa Vernis Mat, suivie par 1 couche non-diluée. On finit les sols et murs chargés d'humidité avec 1 couche diluée d'Aqua Sensa Vernis Satine ou Aqua Sensa Vernis Mat, suivie par 2 couches non-diluées. On finit les surfaces ou petits sols avec risque d'eau stagnante, les plans de travail et les pare-éclaboussures avec 1 couche diluée d'Aqua Sensa Vernis Satine ou Aqua Sensa Vernis Mat, suivie par 3 couches non-diluées d'Aqua Sensa Vernis Mat Extreme.

Appliquez au rouleau microfibre ou à la brosse, où on dilue la première couche avec 10 % d'eau. Temps de séchage entre les couches et 6 heures.

Consultez les fiches techniques des produits proposés.

DILUTION

Prêt à l'emploi après mélange.

Respectez les rapports de mélange, n'ajoutez pas d'eau en surplus.

RENDEMENT

Produit préparé: 2 à 2.5 kg / m² / 2 couches.

Poudre: 1.62 à 2.02 kg / m² / 2 couches.



Aqua Sensa

Finition décorative, résistante à l'eau pour murs intérieurs et sols.

Liant: 0.38 à 0.47 l / m² / 2 couches.

Respectez le rendement indiqué afin d'obtenir assez de solidité et capacité de charge sur les sols et assez de résistance à l'eau dans les cellules humides.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Evitez tout contact avec de l'eau pendant le durcissement.

Hors poussières après 15 à 30 minutes.

Recouvrable après 24 heures.

Usage normal après 7 jours.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.30 kg/l
	POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
	TAUX DE BRILLANCE	dépend du degré de polissage
	DONNÉES TECHNIQUES	granulométrie: 0 à 0,5 mm
	VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/l): 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 60 g/l COV.
TEINTES	Poudre à mélanger avec un des 30 couleurs du Liant Aqua Sensa.	
EMBALLAGES	STANDARD	5 kg - 15 kg
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Aqua Sensa se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale du support: 4 °C au dessus du point de rosée.	
	Température d'application minimale : 10 °C.	
	Température d'application maximale : 25 °C.	
	Mise en oeuvre optimale à un taux d'humidité relative maximale de 55 %.	
	Conserver à sec.	
	Des températures élevées réduisent le temps de mise en oeuvre.	



Aqua Sensa

Finition décorative, résistante à l'eau pour murs intérieurs et sols.

L'application sur les plafonds peut entraîner un risque d'efflorescences calcaires (voile blanchâtre). Il convient donc de prendre les précautions nécessaires pour assurer un bon séchage (séchoir de chantier, chauffage et ventilation).

Aqua Sensa est un produit à base de ciment. L'utilisateur à la peau sensible doit se protéger. Lors de préparation il faut mieux mettre un masque antipoussières. En cas de contact avec les yeux, très bien rincer à l'eau claire et au besoin consulter un médecin.

Dû au caractère naturel et artisanal de ce produit, il peut se présenter de légères différences de couleur entre les lots. Le résultat final dépend de la méthode d'application et des circonstances de séchage sur place.

Point d'attention lors du retrait du ruban après avoir appliqué du vernis sur des couches minérales: afin de ne pas provoquer de décollement de la couche de vernis, nous vous recommandons de faire d'abord une incision le long du ruban avant de tirer le ruban, ainsi que de laisser pendre le ruban le plus court possible.

Répond à l'arrêté royal concernant les émissions dans l'environnement intérieur.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 14/07/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.