



Aqua Sensa Bindmiddel

Toeslagstof voor Aqua Sensa poeder.

TOEPASSINGEN

Toeslagstof te mengen met Aqua Sensa.

EIGENSCHAPPEN

Watergedragen en zo goed als reukloos.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL styreenacrylaat

OPLOSMIDDEL water

GEBRUIK

VOORBEREIDING

Aqua Sensa Bindmiddel wordt gebruikt in combinatie met Aqua Sensa.

Consulteer de technische nota van Aqua Sensa voor de specifieke ondergrondsvorbereidingen.

VERWERKING

Aqua Sensa Bindmiddel wordt net voor gebruik gemengd met Aqua Sensa tot een homogeen geheel.

Aanmaken van het product:

Maak enkel die hoeveelheid aan die je binnen de 30 à 45 minuten kunt verwerken in een mengverhouding van 3,5 l Aqua Sensa Bindmiddel per 15 kg Aqua Sensa. Voor kleinere hoeveelheden dient men af te wegen, waarbij het gebruik van een precisieweegschaal is aangewezen. De mengverhouding hangt af van de gewenste kleur. Raadpleeg de instructies op de verpakking van Aqua Sensa Bindmiddel. Aqua Sensa Bindmiddel krachtig opschudden voor gebruik en deze in een zuiver recipiënt gieten. Daarna langzaam en in meerdere keren Aqua Sensa toevoegen en machinaal mixen op een laag toerental tot een goed verwerkbaar en klontervrije pasta.

Werk best met een aangepaste mixer.

Consulteer de technische nota van Aqua Sensa voor de specifieke aanbrengmethodiek.

VERDUNNING

Gebruiksklaar na menging

Voorgeschreven mengverhoudingen respecteren en geen extra water toevoegen.

RENDEMENT

Aangemaakt product: 2 à 2.5 kg / m² / 2 lagen.

Poeder: 1.62 à 2.02 kg / m² / 2 lagen.

Bindmiddel: 0.38 à 0.47 l / m² / 2 lagen.

Deze mengverhouding kan verschillen naargelang de gewenste kleur. Raadpleeg de instructies op de verpakking van Aqua Sensa Bindmiddel.

DROOGTIJDEN

Zie technische nota van Aqua Sensa.



Aqua Sensa Bindmiddel

Toeslagstof voor Aqua Sensa poeder.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPIJTGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.02 kg/l
VLAMPUNT	niet van toepassing
VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/l): 200 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 60 g/l VOS.

KLEUREN

30 vaste kleuren met de kleurmengmachine.

VERPAKKINGEN

MY-MX basis X: 0,75 l - 3,5 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Aqua Sensa Bindmiddel ca. 6 maanden houdbaar, indien bewaard in een droge, koele maar vorstvrije ruimte.

VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften

Minimale ondergrondstemperatuur : 4 °C boven dauwpunt.

Minimale verwerkingstemperatuur : 10 °C.

Maximale verwerkingstemperatuur : 25 °C.

Optimale verwerking bij een maximale relatieve vochtigheid van 55 %.

Vorstvrij bewaren.

Er is een risico op kalkuitbloeding (witte waas) bij toepassing op plafonds. Neem daarom zeker de nodige voorzorgen om een goede droging te garanderen (bouwdroger, verwarming en ventilatie).

We adviseren om het Aqua Sensa bindmiddel in verpakking van 3,5 l na het toevoegen van de MY-MX-pasta's op te schudden in de roterende schudder. Indien de potten worden opgeschud in de op-en-neer-gaande schudder kan het zijn dat er product lekt langs de rand van het deksel. Gelieve de potten vóór het schudden in elk geval goed te sluiten en de lucht van onder het deksel weg te duwen zodat het deksel niet bol komt te staan.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 26/05/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.