



OM GEGRONDE REDENEN

ARDEX 7+8

Afdichtingslijm

Afdichtingslijm voor het leggen van de ARDEX SK 100 W afdichtingsbaan binnen en buiten, in zwembaden, op balkons en terrassen in combinatie met de ARDEX SK TRICOM afdichtingsset



Verhardt en droogt snel

Oplosmiddelvrij

Voldoet aan de eisen conform EN 12004



Reg.No. 37344

Fabrikant met gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsyste
em volgens DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
58430 Witten · Postbus 61 20
DUITSLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-299
kundendienst@ardex.de
www.ardex.nl, www.ardex.be

ARDEX 7+8

Afdichtingslijm

Toepassing:

Binnen en buiten. Wand en vloer.

Afdichtingslijm voor het leggen van de ARDEX SK 100 W afdichtingsbaan binnen en buiten, in zwembaden, op balkons en terrassen in combinatie met de ARDEX SK TRICOM afdichtingsset.

Samenstelling:

ARDEX 7 + 8 bestaat uit de oplosmiddelvrije ARDEX 8 acrylaatdispersie met een litergewicht van ca. 1 kg en de ARDEX 7 reactief poeder op cementbasis met een soortelijk gewicht van ca. 1,2 kg/l.

Voor de verwerking worden beide componenten gemengd.

Vorbereiding van de ondergrond:

Het oppervlak van de ondergrond moet droog, stabiel en vrij van scheidende lagen zijn.

Als ondergronden geschikt zijn beton, cementdekvloer, calciumsulfaatdekvloer, gietasfaltdekvloer, droge dekvloer, cementpleister, kalkcementpleister, gipspleister, gipskarton, gipsvezelplaten, gipsbouwplaten en hardschuimplaten.

Gipspleisters moeten vast, droog, en éénlagig ten minste 10 mm dik, en mogen niet gesponst en gepleisterd zijn.

Het binnendringen van vocht uit de ondergrond, bijv. via een buitenwand, moet zijn uitgesloten. Daarop moet de constructie vóór de afdichtingswerkzaamheden gecontroleerd worden.

Gipspleister, gipswandbouwplaten, gipsvezelplaten en calciumsulfaatdekvloeren moeten van tevoren met ARDEX P 51, 1 : 3 verdund met water, worden voorgestreekt.

Mengen:

ARDEX 7 + 8 kan in smeerbare consistentie (dik) voor het vullen van gaten en in lijnconsistentie (dun) voor het leggen van de ARDEX SK 100 W ingesteld worden.

De afdichtingslijm moet principieel in de smeerbare consistentie worden aangemaakt.

Om de lijnconsistentie aan te maken wordt vervolgens nog ca. 0,75 l ARDEX 8 er aan toegevoegd en erdoorheen gemengd.

De mengverhouding bedraagt:

smeerbare consistentie

5,0 kg ARDEX 7 reactiepoeder

3,5 kg ARDEX 8 acrylaatdispersie

of

lijnconsistentie

5,00 kg ARDEX 7 reactiepoeder

4,25 kg ARDEX 8 acrylaatdispersie

Verwerking:

Men mag slechts zoveel afdichtingslijm aanmaken als men binnen 60 minuten kan verwerken. Reeds verhardende afdichtingslijm niet meer verdunnen met ARDEX 8 acrylaatdispersie. De verwerking van ARDEX 7+8 gebeurt met een getande lijmkam, op gladde ondergronden met een 3 mm blokvertanding en bij ruwe ondergronden met een 4 mm blokvertanding.

De legvlakken mogen telkens maar zo groot zijn, dat de ARDEX SK 100 W afdichtingsbaan binnen de inlegtijd van 15 – 20 minuten in het verse lijmbed gelegd en vervolgens met de gladde zijde van de getande lijmkam aangedrukt en erin gemasseerd wordt. Luchtinsluitingen moeten vermeden worden.

Bij de toepassing en verwerkingen van de ARDEX SK 100 W afdichtingsbaan moeten de instructies uit het technisch informatieblad ARDEX SK 100 W in acht worden genomen.

De afdichtingsbanden, hoeken en manchetten worden bij het daarop volgende opbrengen van ARDEX 7 + 8 over het hele oppervlak gepleisterd en ingebonden in de afdichtingslaag.

ARDEX 7+8 verwerken bij temperaturen van + 5°C tot +30°C.

Hoge temperaturen verkorten en lage temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

Opmerking:

Met de smeerbare consistentie kunnen gaten en oneffenheden opgevuld worden.

Let op:

ARDEX 7 reactief poeder bevat cement. Pas op voor oogcontact. Buiten bereik van kinderen bewaren. Contact met de ogen en de huid vermijden. Bij contact met de ogen grondig met water spoelen en een arts consulteren. Passende veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril of gezichtsbescherming dragen.

In afgebonden toestand fysiologisch en ecologisch onbeduidend.

Technische gegevens volgens ARDEX-Kwaliteitsnorm:

Mengverhouding:	lijmconsistentie 5,00 kg ARDEX 7 reactief poeder 4,25 kg ARDEX 8 acrylaatdispersie
Soortelijk gewicht:	lijmconsistentie ca. 1,3 kg/l smeerbare consistentie ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik:	bij gladde ondergronden bij vertanding 3x3x3 mm ca. 0,4 kg poeder + ca. 0,6 kg dispersie = ca. 1,0 kg gemengd materiaal per m ² bij vertanding 4x4x4 mm ca. 0,6 kg poeder + ca. 0,8 kg dispersie = ca. 1,4 kg gemengd materiaal per m ²
Verwerkingstijd (20°C) :	ca. 60 min.
Beloopbaarheid (20°C) :	na ca. 2 uren
Kenmerk volgens GefStoffV:	geen
Verpakking:	ARDEX 8 acrylaatdispersie: emmers met 5 kg netto ARDEX 7 reactief poeder: zakken met 5 kg netto verpakt per 4 stuks.
Opslag:	ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes ARDEX acrylaatdispersie vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkin- gen weer goed sluiten.

