FICHE TECHNIQUE

001208

Paint'Off Classic

Décapant puissant.

APPLICATIONS

Décapant puissant pour le décapage de toutes sortes d'anciennes peintures, vernis (à base de huile et résine d'alkyde, dispersions,...) et résidus de colles de presque tous les supports à l'intérieur et l'extérieur.

Grâce à l'action prolongée, apte pour décaper des peintures de façades.

CARACTÉRISTIQUES

reste actif pour longtemps

application facile, sans tendance à couler

enleve plusieurs couches en un traitement, à condition qu'on respecte le temps de trempage.

exempt de chlorure de méthylène

COMPOSITION

SOLVANT	mélange de solvants, sans chlorure de méthylène

APPLICATION

PRÉPARATION

Le temps de trempage du Paint'Off Classic varie d'une demi-heure à 24 heures et doit être déterminée à l'aide d'un test. Le temps d'attente dépend du type de peinture, l'épaisseur de couche et/ou du support.

MISE EN OEUVRE

Bien secouer la boîte avant emploi.

Appliquer Paint'Off Classic régulièrement et amplement à la brosse.

Avant d'appliquer le Paint'Off Classic sur des supports pierreux et poreux, il faut mieux humidifier le support. Ceci améliore le décapage des couches de peinture.

Afin d'éviter une séchage trop rapide, mieux vaut couvrir la surface avec un plastique.

Enlever la peinture rongée à l'aide d'un grattoir ou d'une brosse dure et de l'eau. Ensuite, rincer profondément à l'eau (chaude) les surfaces traitées.

Afin d'éviter le gonflement du bois mieux vaut rincer au White Spirit. Laisser sécher à fond (plusieurs jours) et poncer à sec.

Pour le décapage des peintures de façades ou pour des surfaces plus grandes à l'extérieur, il vaut mieux utiliser un nettoyeur à haute pression (en combinaison avec une machine à décaper) pour enlever les restes. Travailler de bas en haut.

Après ce traitement, laisser sécher la surface suffisamment avant de repeindre.

Répéter le traitement si nécessaire.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

Rendement conseillé: 2 - 4 m^2 / l.

Le rendement dépend de la peinture à décaper, l'épaisseur de feuil et/ou la sorte du support.

NV BOSS paints, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie (Waregem)
www.boss.be - info@boss.be - 056 738 200

BOSS paints

FICHE TECHNIQUE

001208

Paint'Off Classic

Décapant puissant.

TEMPS DE SÉCHAGE

La peinture rongée doit être éliminée avant que le Paint'Off Classic soit complètement sèche, si non il faut répéter le traitement.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE	AIRLESS	Appliquer non-dilué. Gicleur TradeTip (jaune): 515. Tamis de crosse: rouge. Pression de peinture: 150 à 180 bar.
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.1 kg/l
	POINT-ÉCLAIR	> 21 °C
TEINTES	Incolore.	
EMBALLAGES	STANDARD	1 l - 2,5 l - 10 l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Paint'Off Classic se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Conserver dans l'emballage fermé dans un endroit frais et bien aéré. Ne pas utiliser sur le placage du bois ou des matières en plastiques. Dans des circonstances venteuses et lumière de soleil intensif, un séchage trop rapide peut se produire. Dans ce cas appliquer de nouveau Paint'Off Classic sur les endroits séchés. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du Paint'Off Classic. À utiliser uniquement dans des endroits bien aérés. Irritant, éviter le contact avec la peau. Utiliser des lunettes et des gants de sécurité. Nocif par ingestion, inhalation et contact avec la peau. En cas de contact avec les yeux et la peau: rincer abondamment à l'eau. Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 12/12/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l´application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d´adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur https://technischeinfo.boss.be ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.

NV BOSS paints, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie (Waregem)
www.boss.be - info@boss.be - 056 738 200