



Paint'Off Classic

Krachtig afbijtmiddel.

TOEPASSINGEN

Krachtig afbijtmiddel voor het verwijderen van allerhande oude verven, vernissen (olie- en alkydhars, dispersies,...) en lijmresten van bijna alle oppervlakten zowel binnen als buiten.

Door zijn langdurige werking geschikt voor het afbijten van gevelverven.

EIGENSCHAPPEN

blijft lang actief

gemakkelijk verwerkbaar zonder afloopneiging

verwijdert meerdere lagen in één handeling, mits voldoende inwerktijd

vrij van methyleenchloride

SAMENSTELLING

OPLOSMIDDEL

mengsel van solventen, vrij van methyleenchloride

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De inwerkingstijd van Paint'Off Classic varieert van een halfuur tot 24 uur en moet proefondervindelijk vastgesteld worden. Deze is afhankelijk van het type verf, de laagdikte en/of soort ondergrond.

VERWERKING

De bus goed opschudden voor gebruik.

Paint'Off Classic gelijkmatig en lijvig aanbrengen met kwast.

Poreuze steenachtige ondergronden bevochtigen vooraleer Paint'Off Classic aan te brengen. Dit bevordert het verwijderen van de verflagen.

Om snel opdrogen te vermijden, het vlak afdekken met plastic.

De aangetaste verf verwijderen met behulp van een schraper of met een harde borstel en water. Nadien grondig naspoelen met (warm) water.

Houtwerk best naspoelen met White Spirit om aanzwelling van het hout te vermijden. Voldoende laten uitdrogen (meerdere dagen) en daarna droog schuren.

Voor het afbijten van gevelverf of grote vlakken buiten worden de verfresten het best verwijderd met een hogedrukreiniger (in combinatie met een afbijtmachine). Begin onderaan en werk naar boven toe.

Na deze behandeling het oppervlak voldoende laten uitdrogen alvorens te overschilderen.

Herhaal de bewerking indien nodig.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Aangewezen verbruik: 2 - 4 m² / l.

Het verbruik is afhankelijk van de aard van de te verwijderen verf, laagdikte en/of soort van de ondergrond.

DROOGTIJDEN



Paint'Off Classic

Krachtig afbijtmiddel.

De aangetaste verf moet verwijderd worden voor Paint'Off Classic volledig opgedroogd is, zoniet moet de behandeling herhaald worden.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS	AIRLESS	Onverdund verwerken.
		Spuittip TradeTip (geel): 515.
		Pistoolfilter: rood.
		Verfdruk: 150 à 180 bar.
KENMERKEN	DENSITEIT	1.1 kg/l
	VLAMPUNT	> 21 °C
KLEUREN	Kleurloos.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	1 l - 2,5 l - 10 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Paint'Off Classic minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMaatregelen en VEILIGHEIDSVoorschriften	Bewaren in gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats.	
	Niet gebruiken op fineerhout of materialen in kunststof.	
	Intensief zonlicht en winderig weer kunnen een snelle droging teweegbrengen. In dergelijke gevallen extra Paint'Off Classic aanbrengen op de opgedroogde delen.	
	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van Paint'Off Classic.	
	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.	
	Irriterend, contact met de huid vermijden.	
	Gebruik een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen.	
	Schadelijk bij inademing en opname door de mond en aanraking met de huid.	
Bij contact met de huid en de ogen: overvloedig met water spoelen		
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.		

Datum laatste wijziging: 12/12/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.