# Dalapro LightningMedium

## DESCRIPTION

Dalapro Lightning Medium est un enduit léger polyvalent à appliquer au pulvérisateur sur les murs et des plafonds courants. Le produit est optimal pour le jointoiement des plaques de plâtre et le lissage des supports courants (p.ex. plaques de plâtre, béton, enduit). La bande à joint Marco est recommandée pour le jointoiement des plaques de plâtre.

Ce produit respecte les dispositions CE conformément à la norme EN 13963 et il est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

### Application

Appliquer à la main, à une température minimale de +5°C, sur une surface propre, sèche et à forte adhérence. Poncer la surface sèche avec du papier de verre de grain 100-120 en portant des lunettes de protection et un masque antipoussière. Appliquer un primaire sur les surfaces mastiquées avant de poser du papier peint. Respecter les réglementations et les recommandations de votre succursale locale.

### Consommation

Couche d'enduction fine = 1 litre/ m² par mm (Q4)
1er et 2e masticage des joints de plâtre = Env. 0,25 l/m (Q2)
1er et 2e masticage + dernière couche fine sur joint de plâtre = Env. 0,3 l/m (Q3)

### Temps de séchage

Le temps de séchage dépend du substrat, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et des conditions atmosphériques.

### Conservation

Protéger du gel et de la lumière du soleil. La date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés douze mois.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Liant:** | **Copolymère de latex** |
| **Solvant:** | **Eau** |
| **Agrégat:** | **Microsphères et dolomie blanche** |
| **Granulométrie:** | **0,2 mm maximum** |
| **Densité apparente:** | **Env. 1,2 kg/ litre** |
| **Extrait sec:** | **Env. 57 %** |
| **pH:** | **Env. 9** |
| **Couleur:** | **Gris clair** |
| **Pouvoir garnissant:** | **Élevé** |
| **Inflammabilité:** | **Néant** |
| **Nettoyage:** | **Nettoyer les outils et les débordements à l'eau** |
| **Conditionnement:** | **Seau en plastique de 15 l, sac en plastique de 15 l** |
| **Utilisation:** | **Usage intérieur** |

**Les informations contenues dans cette fiche sont le résultat de nos études et de notre expérience. Elles sont données de bonne foi et ne constituent en aucun cas une garantie. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Dernière version disponible sur : www.dalapro.com**

**Dernière mise à jour : Le 14/12/2011**

Dalapro®

tél: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com

SAINT-GOBAIN