



Epofloor Zure Ontvetter

Gebruiksklare voorbehandeling voor vloeren.

TOEPASSINGEN

Ontvetter met een etsende en reinigende werking ter bevordering van de hechting van Epofloor, op zowel onbehandelde als geschilderde vloeren.

EIGENSCHAPPEN

verwijdert oppervlakkige olievlekken

Ontvettend en reinigend.

Gebruiksklaar.

SAMENSTELLING

OPLOSMIDDEL

water

ACTIEVE STOF

niet-ionogene en cationogene oppervlakreactieve stoffen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van gruis en loszittend vuil. Bovenopliggend vet en vuil mechanisch verwijderen.

VERWERKING

Breng de Epofloor Zure Ontvetter gelijkmatig aan en laat 30 à 60 minuten inwerken. Schrob de vloer grondig met een harde schuurborstel en spoel enkele malen na met zuiver water.

Indien nodig de bewerking herhalen tot alle vervuiling verdwenen is.

Vloer zeer goed laten drogen alvorens te schilderen.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Aangewezen verbruik: 2 - 4 m² / l.

DROOGTIJDEN

Vooraleer de vloer te schilderen, moet deze voldoende uitgedroogd zijn.

KENMERKEN

DENSITEIT

1.1 kg/l

VLAMPUNT

niet van toepassing

VERPAKKINGEN

STANDAARD

1 l - 5 l

BEWAARTIJD

niet van toepassing

VOORZORGSMaatregelen en veiligheidsvoorschriften

Vorstvrij bewaren.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk en overvloedig met water spoelen.



Epofloor Zure Ontvetter

Gebruiksklare voorbehandeling voor vloeren.

Gebruik een geschikte ademhalingsbescherming, een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 08/06/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.