



Matineau

Laque acrylique mate en phase aqueuse pour l'extérieur.

APPLICATIONS

Laque de finition durable, en phase aqueuse, pour toutes boiseries extérieures, aussi bien neuf que déjà traité.
Après préparation et la couche de fond adéquate, applicable sur matières plastiques et métaux.

CARACTÉRISTIQUES

En phase aqueuse et d'odeur faible.
Bonne fluidité.
Elasticité élevée.
Très long maintien de couleur.
Pas de farinage.
Liant à base du XL technology (self cross linking):
- durcissement rapide
- haute résistance au blocking
- haute résistance à l'eau
- haute résistance chimique
Hydrorégulateur.

COMPOSITION

LIANT	dispersion 100% acrylique
PIGMENT	dioxyde de titane rutile et pigments de couleurs inaltérables
SOLVANT	de l'eau et des solvants améliorant le film

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide, exempt de graisse et autres impuretés, si nécessaire nettoyer.

Bois non-traité

Bois neuf

Le bois doit être sans poussière et sans graisse et assez sec avant de peindre (max 18 % d'humidité). Poncer le bois lisse (grain 150-180) et arrondi les angles éventuels. Appliquer une couche de fond Elastoprim Hydro, Elastoprim Next ou Elastoprim Fast.

Sur des essences de bois au risque de saignement (p.ex. merbau, afzélia,...), appliquer 2 couches de fond Elastoprim Hydro ou une couche d'Elastoprim Next ou Elastoprim Fast.

Bois altéré, gris:

Bien poncer jusqu'au bois sain avec du papier abrasif (grain 60 à 80). De préférence poncer avec une machine à poncer. Après le gros ponçage de nouveau poncer avec du papier abrasif plus fin (grain 150-180).

Entretien:

Anciennes couches en bon état:

Dégraissier profondément avec Formule Mc Neutral puis rincer à l'eau pure, poncer (grain 180-220) et dépoussiérer.



Matineau

Laque acrylique mate en phase aqueuse pour l'extérieur.

Anciennes couches légèrement poudreuses:

Poncer à fond (grain 180-220) et dépoussiérer.

Anciennes couches fortement poudreuses ou écaillantes:

Éliminer complètement (enlever au couteau, poncer, brûler ou décaper avec Paint'Off Instant) et poncer profondément jusqu'au bois sain. Ensuite traiter comme un nouveau support.

Fer et acier

Dégraissier et/ou dérouiller et appliquer 2 couches anti-rouille Finifer ou Elastoprim Fast.

Métaux non-ferreux (zinc, aluminium, inox,...)

Dégraissier par ponçage Formule Mc et une éponge à dégraisser, rincer à fond à l'eau propre et appliquer 2 couches de fond Omniprim Extreme

Matières plastiques dures (p.ex. pvc dur)

Nettoyer au Formule Mc et une éponge à récurer Scotch Brite verte, puis rincer profondément à l'eau. Appliquer une couche de fond Elastoprim Next, Elastoprim Fast ou Omniprim Extreme.

Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.

MISE EN OEUVRE

Appliquer deux couches de Matineau au rouleau ou à la brosse sur un support préparé.

Appliquer abondamment et répartir immédiatement. Travailler surface par surface, afin d'éviter des reprises.

Utilisez une brosse (p.ex. Platinum Aqua, Aqua Master, Aqua Star,...) et/ou un rouleau (p.ex. Boss Roll Felt ou Anza Pro Vilt, pour des grandes surfaces un rouleau microfibre comme Boss Roll Fine ou Anza Pro Platinum Antex).

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

Rendement indiqué: 9 - 12 m²/l par couche.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après 1 à 3 heures.

Recouvrable après 6 heures.



Matineau

Laque acrylique mate en phase aqueuse pour l'extérieur.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE

Utilisez de préférence le Matineau Spray.

AIRLESS

Appliquer non-dilué.

Gicleur TradeTip (jaune):

- surfaces étroites: 211
- surfaces larges: 511

Gicleur FineFinish (violet):

- surfaces étroites: 210
- surfaces larges: 410

Tamis de crosse: rouge.

Pression de peinture: 130 à 160 bar.

AIRCOAT

Appliquer non-dilué.

Gicleur:

- surfaces étroites: 09.20
- surfaces larges: 11.40

Tamis de crosse: rouge.

Capuchon d'air vert.

Pression de peinture: 75 à 90 bar.

Pression d'air: 1,5 à 2 bar.

XVLP

Diluer éventuellement avec 10% d'eau.

Spray standard (jaune) gicleur avec tube d'aspiration large.

Provision du matériel: position 8 à 10.

Réglage du débit d'air: position 3/4 jusqu'à entièrement.

LAGEDRUK

Diluer avec 10 à 15% d'eau.

Aiguille de peinture: 1,5 - 2,0 mm.

CONVENTIONEEL

Diluer avec 10 à 15% d'eau.

Ouverture de pulvérisation: 1,8 mm - 2,0 mm.

Pression d'air: 2 à 3 bar.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ

1.27 kg/l

VISCOSITÉ

0.43 - 0.48 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)

POINT-ÉCLAIR

ne s'applique pas

TAUX DE BRILLANCE

mat - 10 - 15 (150µ, ASTM 60°)



Matineau

Laque acrylique mate en phase aqueuse pour l'extérieur.

	EXTRAIT SEC	en volume: environ 36 %
	VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/d): 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 100 g/l COV.
TEINTES	Blanc. Aussi disponible en base MY-MX, B, C et D. D'autres coloris sur demande par l'intermédiaire du laboratoire.	
EMBALLAGES	STANDARD MY-MX	0,5 l - 1 l - 2,5 l Teintes légères à partir du blanc standard: 0,5 l - 1 l - 2,5 l Autres teintes bases B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l. Autres teintes bases D: 1 l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Matineau se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale d'application : 10 °C. Température d'application maximale : 25 °C. Conserver à l'abri du gel. Ne pas appliquer en plein soleil, par temps venteux (séchage trop rapide), lors d'un taux d'humidité relative de plus de 85% ou par temps pluvieux ou brumeux. Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 12/12/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.