



Boss Behanglijm

Gebruiksklare oplosmiddelvrije dispersiebehanglijm

TOEPASSINGEN

Voor het verkleven van alle soorten behang die nadien niet meer overschilderd worden.

EIGENSCHAPPEN

Afstripbaar
Lange open tijd.
Transparant na droging.
Lange verwerkingstijd.
Hoge kleefkracht.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	polyvinylacetaat en zetmeel
OPLOSMIDDEL	water

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet zuiver, droog, vast, egaal en licht poreus zijn.
Alle loszittende delen verwijderen, de ondergrond waar nodig bijwerken met plamuur en/of vulmiddel.
Sterk zuigende ondergronden:
Vooraf een grondlaag Isolprimer aanbrengen.

Tip: om zichtbare naden te voorkomen is het aan te raden de ondergrond te behandelen met een grondlaag (vb. Bossprim) aangekleurd in het kleur van het behang.

VERWERKING

De lijm goed oproeren.
Boss Behanglijm gelijkmatig aanbrengen met een rol of kwast op de muur.
Het behang met de rugzijde in de lijm leggen en aandrukken met een spatel, behangborstel of aandrukrol.
De lijm kan ook gebruikt worden in combinatie met een inlijmapparaat, of airless spuitmachine.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

150 à 200 g / m²

Het rendement is afhankelijk van de aanbrengmethodiek en van de aard van de te behandelen ondergrond

DROOGTIJDEN

Droog na 8 à 12 uur, afhankelijk van temperatuur en vochtigheid.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.



Boss Behanglijm

Gebruiksklare oplosmiddelvrije dispersiebehanglijm

SPUITGEGEVENS	AIRLESS	Onverdund verwerken.
		Spuittip: 517.
		Pistoolfilter: wit.
		Verfdruk: 150 à 180 bar.
KENMERKEN	DENSITEIT	1.1 kg/l
	VLAMPUNT	niet van toepassing
KLEUREN	Wit	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	5 kg
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Boss Behanglijm minimum 12 maanden na productiedatum houdbaar bij een temperatuur tussen 10°C en 20 °C.	
VOORZORGSMaatregelen en VEILIGHEIDSVoorschriften	Minimale verwerkingstemperatuur : 18 °C.	
	Maximale verwerkingstemperatuur : 25 °C.	
	Vorstvrij bewaren.	
	Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.	

Datum laatste wijziging: 12/12/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.