

VERANTWOORDELIJKE VERDELER:
Les Ateliers Peré BVBA (Merkelbach)
IZ Bosduin
Kwade Weide 7A
B-2920 Kalmthout
Tel:03.658.33.79 Fax:03.652.04.74



1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

Productidentificatie :	Vast smeerbaar preparaat
Aard product :	Kleurende was
Gebruiksconcentraties :	100 %

2. SAMENSTELLING:

Bestanddeel	%
Wassen:	
o.m. bijenwas en carnaubawas	15-30%
Iso-alifatische oplosmiddelen	25-55%
Terpentijngom	2-10%
Pigmenten (inert)	5-20%

3. TOEPASSING

De “Merkelbach Vaste Kalkwas” wordt gebruikt voor het zogeheten “céruseren” of wit inkleuren van de vooral de nerven van alle mogelijke houtsoorten. Het gebruik van terpentijngom verhoogt het indringend vermogen en werkt insectwerend. De combinatie van gebruikte wassen geeft een groot uithardend vermogen met voldoende open tijd tijdens het aanbrengen.

4. VERPAKKING EN KLEUR

Het product wordt aangeboden in metalen verpakking: blik van 375 ml en emmer van 5 liter.

5. GEBRUIKSAANWIJZING

Algemene voorbereiding: het hout reinigen en oppervlaktefouten herstellen, schuren en afstoffen. Oude waslagen verwijderen met “Merkelbach wasverwijderaar”.

Het céruseren is een esthetische techniek en dient met de nodige aandacht en vaardigheid te gebeuren. De kalkwas met de hand aanbrengen (met een borstel of doek) en meteen met een doek door wegvegen het gewenste effect nastreven. Rustig laten drogen, minimaal 12 uur. Het uitzicht is vrij mat. De kalkwas kan dan direct opgeboend worden met een zachte doek voor meer glans. Men kan ook een vaste kleurloze was Merkelbach over de kalkwas aanbrengen als bescherm laag en na doordrogen deze opboenen.

Voor meubels: gebruikt een vod of borstel. Opboenen kan met een boenborstel voor boormachines.

Voor vloeren (mechanisch): aanbrengen met een kortharige bezem, uitwrijven met roterende machine met witte pad, na 2-4 uur droging opnieuw nawrijven met witte pad. Opboenen met wollen pad.

6. ONDERHOUD

Afstoffen en af en toe afnemen met een licht vochtige doek of gebruik Merkelbach Sprayshine onderhoudsboenwas in spuitbus. Van tijd tot tijd (minimaal eens per jaar) opboenen met een zachte niet pluizende doek.

Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen of schuursponzen. Verwijder spatten en druppels zo snel mogelijk, de was is redelijk waterbestendig mits goed opgeboend en dan ontstaat er geen vlek. Vlekken kan u eenvoudig verwijderen door wrijven met fijne staalwol en een beetje kalkwas.

7. HANTERING EN OPSLAG:

Bewaren in een goed gesloten verpakking in een vorstvrije, geventileerde ruimte.
De levensduur is meer dan 5 jaar.

8. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN:

Smeltpunt/smeltraject, °C :	55
Vlampunt, °C :	42
Zelfontbranding, °C :	210
Wateroplosbaarheid :	onoplosbaar
Geur :	kenmerkend petroleum/terpene
Viscositeit, mPa.s/20°C :	100000

9. ECOLOGISCHE INFORMATIE:

Niet van toepassing onder huidige EEG preparaten richtlijn

10. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE:



Deze technische fiche is opgesteld conform aan de EEG richtlijnen 2014. Zij is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, die door het gebruik van deze gegevens of van het betreffende product zou worden veroorzaakt.