



# METALLIC CHIC

Peinture acrylique aqueuse à l'aspect métallique.

## APPLICATIONS

Procure un effet métallique au mur et à plusieurs objets en bois, pierre, plâtre, métal, plastique.  
Applicable à la brosse carrée aux poils longs, au couteau en inox COME ou machine à pulvériser.

## CARACTÉRISTIQUES

En phase aqueuse et quasiment inodore.  
Facile à appliquer.  
Couleurs brillantes à l'effet métallique.  
Nettoyable après séchage complet.  
Séchage rapide.

## COMPOSITION

LIANT	dispersion copolymère
PIGMENT	aluminium, oxydes de fer transparent et charges
SOLVANT	de l'eau et des solvants améliorant le film

## APPLICATION

### PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse, de cire et d'autres encrassements, si nécessaire nettoyer.

Les couleurs des couches de fond doivent être adaptées au couleur de la couche de finition.

**Application à la brosse:** appliquer les couches de fond en tous sens à l'aide d'une brosse carrée aux poils longs.

#### Murs

Supports non-traités en bon état: appliquer une couche de fond BOSSPRIM.

Des murs peints à bonne adhérence: ne pas nettoyer les anciennes peintures poreuses à l'eau. Anciennes peintures non-poreuses (lavables) : nettoyer avec de l'eau et FORMULE MC NEUTRAL.

Anciennes peintures alkydes : nettoyer avec de l'eau et FORMULE MC NEUTRAL, puis dépolir et appliquer une couche de fond BOSSPRIM.

Sur murs à légère poudrage, taches d'eau séchées ou de nicotine: appliquer une couche isolante BISOL ou EPOMUR.

#### Bois non-traité

Le bois doit être exempt de poussières, graisse et assez sec avant de peindre. Poncer lisse (grain 150-180) et appliquer une couche de fond PREMIUM MULTIPRIMER XS ou ELASTOPRIM HYDRO. Sur essences de bois au risque de suintement de colorants (merbau, afzélia,...) appliquer 2 couches de fond. Après séchage poncer fin (grain 220).

#### Entretien:

#### Anciennes couches en bon état:



# METALLIC CHIC

Peinture acrylique aqueuse à l'aspect métallique.

Dégraisser profondément avec FORMULE MC NEUTRAL puis rincer à l'eau pure, poncer (grain 180-220) et dépolir.

### **Anciennes couches fortement poudreuses ou écaillantes:**

Éliminer complètement (enlever au couteau, poncer, brûler ou décaper avec PAINT'OFF INSTANT) et poncer profondément jusqu'à bois sain. Ensuite traiter comme un nouveau support.

### **Fer et acier**

Dégraisser et/ou dérouiller et appliquer 2 couches anti-rouille FINIFER ou ELASTOPRIM FAST.

### **Métaux non-ferreux (zinc, aluminium, inox,...)**

Dégraisser par ponçage FORMULE MC et une éponge à dégraisser, rincer à fond à l'eau propre et appliquer une couche de fond OMNIPRIM EXTREME

### **Matières plastiques dures (p.ex. pvc dure)**

Nettoyer au FORMULE MC et éponge à récurer Scotch Brite, puis rincer profondément à l'eau et après séchage appliquer une couche de fond OMNIPRIM EXTREME.

Après séchage de la (première) couche de fond, poncer sec (grain 180-220) et boucher des fentes ou joints éventuels au BOSTOKIT.

*Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.*

### MISE EN OEUVRE

Appliquer METALLIC CHIC à la brosse carrée aux poils longs, couteau en inox COME ou machine à pulvériser.

**Application à la brosse:** appliquer 2 couches en tous sens, à l'aide d'une brosse carrée aux poils longs. Laissez sécher la première couche au moins 6 heures.

**Pulvérisation:** appliquer en plusieurs passages une couche, mouillé sur mouillé, jusqu'à ce que le support soit couvert.

**Application stuc:** appliquer une première couche égale à l'aide d'un couteau inox COME (medium 240 x 100). Laissez sécher la première couche au moins 6 heures. Appliquer une deuxième couche égale à l'aide d'un couteau inox COME (petit 200 x 80).

**Application stuc (2 couleurs):** appliquer une première couche égale à l'aide d'un couteau inox COME (medium 240 x 100). Laissez sécher la première couche au moins 6 heures. Appliquer une deuxième couche égale à l'aide d'un couteau inox COME (petit 200 x 80). Laissez sécher au moins 6 heures. Appliquer une troisième couche égale, dans une autre couleur, à l'aide d'un couteau inox COME (petit 200 x 80).

### DILUTION

Prêt à l'emploi.

### RENDEMENT



# METALLIC CHIC

Peinture acrylique aqueuse à l'aspect métallique.

10 - 15 m<sup>2</sup>/l par couche.

Airless - airmix: 3 - 5 m<sup>2</sup>/l/couche.

HVLP (basse pression): 10 - 12 m<sup>2</sup>/l/couche.

Application stuc: 8 - 12 m<sup>2</sup>/l.

## TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après 1 à 3 heures.

Recouvrable après 6 heures.

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

## DONNÉES DE PISTOLAGE

### AIRLESS

Appliquer non-dilué.

#### Gicleur FineFinish (violet):

- surfaces étroites: 210
- surfaces larges: 512

Tamis de crosse: rouge.

Pression de peinture: 150 bar.

### AIRMIX

Appliquer non-dilué.

Gicleur: 13.40.

Tamis de crosse: jaune.

Capuchon d'air vert (ou bleu).

Pression de peinture: 100 à 120 bar.

Pression d'air: 1,5 à 2 bar.

### LAGEDRUK

Diluer au moins avec 25% d'eau.

Aiguille de peinture: supérieur ou égal à 2 mm.

Après séchage de la première couche, appliquer une deuxième couche.

### CONVENTIONEEL

Diluer avec 10 à 15% d'eau

Ouverture de pulvérisation: 1,8 mm - 2,2 mm

Pression d'air, depend du capuchon d'air:

- Trans-Tech: 1,5 à 2,5 bar

- Conventioneel: 2,5 à 4 bar

Après séchage de la première couche, appliquer une deuxième couche.



# METALLIC CHIC

Peinture acrylique aqueuse à l'aspect métallique.

CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.05 kg/l
	VISCOSITÉ	0.40 - 0.80 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
	POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
	TAUX DE BRILLANCE	Satiné - 30 - 37 (150µ, ASTM 60°)
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 26 %
	RÉSISTANCE AU LAVAGE	classe 1 - classification selon DIN EN 13300 / DIN ISO 11998 - (égales ou supérieures à 5µm et < 20µm perte à 200 cycli)
	VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/I): 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 60 g/l COV.

TEINTES	30 teintes fixe avec la machine à teinter.
	22 couleurs argentées à partis de la bas Z et 8 couleurs dorées à partir de la base GD.

EMBALLAGES	MY-MX	Base GD & Z: 0,25 l - 2 l.
------------	-------	----------------------------

DURÉE DE CONSERVATION	Les bases GD et Z se conservent dans l'emballage fermé et original pendant 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.
	Dès la peinture est teintée, il faut l'appliquer dans les 4 semaines.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température d'application minimale : 10 °C.
	Ne pas appliquer lors d'un degré d'humidité relatif de plus de 85 %.
	Conserver à l'abri du gel.
	Toutes les couleurs sont à utiliser dans les 4 semaines après achat.
	Le résultat final obtenu est largement déterminé par la méthode d'application et peut légèrement différer des échantillons.
	Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 07/09/2020

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).