



METALLIC CHIC

Watergedragen acrylaatverf met metalliek uitzicht.

TOEPASSINGEN

Geeft een metalliek uitzicht aan wanden en diverse objecten in hout, steen, plaaster, metaal, kunststof.
Kan aangebracht worden met langharige blokkwast, COME inox mes of spuitinstallatie.

EIGENSCHAPPEN

Watergedragen en zo goed als reukloos.
Eenvoudig aan te brengen.
Briljante kleuren met metaal-look.
Reinigbaar na volledige droging.
Sneldrogend.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	copolymeerdispersie
PIGMENT	aluminium, transparante ijzeroxides en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEbruik

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

Kleuren van de grondlagen moeten in overeenstemming zijn met de kleur van de afwerkingslaag.

Kwasttoepassing: voorgeschreven grondlagen kris kras aanbrengen met langharige blokkwast.

Muren

Onbehandelde ondergronden in goede staat : een grondlaag BOSSPRIM aanbrengen.

Geschilderde muren met goede hechting: oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en FORMULE MC NEUTRAL. Oude alkydverven, reinigen met water en FORMULE MC NEUTRAL en nadien mat schuren en grondlaag BOSSPRIM aanbrengen.

Licht verpoederde lagen, uitgedroogde vochtvlekken of nicotine-aanslag: een isolerende grondlaag BISOL of EPOMUR aanbrengen.

Onbehandeld hout

Het hout moet stof-, vetvrij en voldoende droog zijn alvorens te schilderen.

Schuur het hout glad (korrel 150-180- en breng een grondlaag PREMIUM MULTIPRIMER XS of ELASTOPRIM HYDRO aan.

Op houtsoorten met gevaar voor doorbloeding van kleurstoffen (b.v. merbau, afzelia,...) 2 grondlagen aanbrengen.

Na droging schuren met fijn schuurpapier (korrel 220).

Onderhoudswerk:



METALLIC CHIC

Watergedragen acrylaatverf met metalliek uitzicht.

Oude verflagen in goede staat:

Grondig ontvetten met FORMULE MC NEUTRAL en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 180-220) en ontstoffen.

Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:

Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met PAINT'OFF INSTANT) en grondig naschuren tot op het gezonde hout. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.

Ijzer en staal

Ontvetten en/of ontroesten en 2 antiroestlagen FINIFER of ELASTOPRIM FAST aanbrengen.

Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...)

Schurend ontvetten met FORMULE MC en een schuurspons (Scotch Brite), grondig naspoelen met zuiver water en een grondlaag OMNIPRIM EXTREME aanbrengen.

Harde kunststoffen (b.v. harde pvc)

Reinigen met FORMULE MC en Scotch Brite schuurspons, nadien grondig naspoelen met water en na droging een grondlaag OMNIPRIM EXTREME aanbrengen.

Na droging van de (eerste) grondlaag droog schuren (korrel 180-220) en eventuele barsten of naden opspuiten met BOSTOKIT.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

METALLIC CHIC aanbrengen met langharige blokkwast, COME inox mes of spuitinstallatie.

Kwasttoepassing: breng 2 lagen aan, kris kras door elkaar, met behulp van een langharige blokkwast. Laat de eerste laag minstens 6 uur drogen.

Spuittoepassing: breng in meerdere passages een laag aan, nat in nat, totdat het oppervlak gedekt is.

Stuc toepassing: breng een egale eerste laag aan met behulp van een COME inox mes (medium - 240 x 100). Laat de eerste laag minstens 6 uur drogen. Breng een egale tweede laag aan met behulp van een COME inox mes (klein - 200 x 80).

Stuc toepassing (2 kleuren): breng een egale eerste laag aan met behulp van een COME inox mes (medium - 240 x 100). Laat de eerste laag minstens 6 uur drogen. Breng een egale tweede laag aan met behulp van een COME inox mes (klein - 200 x 80). Laat deze minstens 6 uur drogen. Breng een egale derde laag aan, in een andere kleur, met behulp van een COME inox mes (klein - 200 x 80).

VERDUNNING

Gebruiksklaar.



METALLIC CHIC

Watergedragen acrylaatverf met metalliek uitzicht.

RENDEMENT

10 - 15 m²/l per laag.

Airless - airmix: 3 - 5 m²/l/laag.

HVLP (lage druk): 10 - 12 m²/l/laag.

Stuctoepassing: 8 - 12 m²/l.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 6 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

AIRLESS

Onverdund verwerken.

Spuittip FineFinish (paars):

- smalle oppervlakken: 210
- brede oppervlakken: 512

Pistoolfilter: rood.

Verfdruk: 150 bar.

AIRMIX

Onverdund verwerken.

Spuittip: 13.40.

Pistoolfilter: geel.

Groene (of blauwe) luchtkap

Verfdruk: 100 à 120 bar.

LAGEDRUK

Luchtdruk: 1,5 à 2 bar.

Minstens 25 % verdunnen met water.

Naaldset: groter dan of gelijk 2 mm.

Na droging van de eerste laag, een tweede laag aanbrengen.

CONVENTIONEEL

10 à 15% verdunnen met water

Spuitopening 1,8 - 2,2 mm

Luchtdruk, afhankelijk van type luchtkap:

- Trans-Tech: 1,5 à 2,5 bar

- Conventioneel: 2,5 à 4 bar

Na droging van de eerste laag, een tweede laag aanbrengen.



METALLIC CHIC

Watergedragen acrylaatverf met metalliek uitzicht.

KENMERKEN	DENSITEIT	1.05 kg/l
	VISCOSITEIT	0.40 - 0.80 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
	VLAMPUNT	niet van toepassing
	GLANSWAARDE	Zijdeglanzend - 30 - 37 (150µ, ASTM 60°)
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 26 %
	WASBESTENDIGHEID	klasse 2 - classificatie volgens DIN EN 13300 / DIN ISO 11998 - (groter of gelijk aan 5µm en < 20µm verlies bij 200 cycli)
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/I): 200 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 60 g/l VOS.
KLEUREN	30 vaste kleuren met de kleurmengmachine.	
	22 zilverkleuren vanaf basis Z en 8 goudkleuren vanaf basis GD.	
VERPAKKINGEN	MY-MX	Basis GD & Z: 0,25 l - 2 l.
BEWAARTIJD	De basisverf GD en Z zijn in ongeopende verpakking 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
	Eens aangekleurd moet de verf binnen de 4 weken opgebruikt worden.	
VOORZORGSMaatregelen en VEILIGHEIDSVoorschriften	Minimale verwerkingstemperatuur : 10 °C.	
	Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.	
	Vorstvrij bewaren.	
	Alle kleuren verwerken binnen de 4 weken na aankoop.	
	Het bekomen eindresultaat wordt grotendeels bepaald door de aanbrengmethodiek en kan lichte verschillen vertonen volgens de kleurstalen.	
	Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.	

Datum laatste wijziging: 07/09/2020

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).