FICHE TECHNIQUE

001433

Limestone Finish

Couche d'impregnation pour Limestone.

APPLICATIONS

Couche d'imprégnation transparente en phase solvant pour Limestone New et autres finitions murales minérales telles que Calco et Claystuc.

CARACTÉRISTIQUES

Application facile.

Hydrofuge.

Protège contre des encrassements superficielles.

COMPOSITION

LIANT	émulsion microfluidique de polymères fluor
PIGMENT	aucun

APPLICATION

PRÉPARATION

Appliquez Limestone New, Calco ou Claystuc selon la procédure prescrite et laisser sécher pendant au moins 24 heures dans des conditions de séchage normales avant d'appliquer Limestone Finish.

Consultez le pas-à-pas.

MISE EN OEUVRE

Bien secouer la boîte avant emploi.

Sur Limestone New: appliquer Limestone Finish en une couche uniforme à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau moltopren.
Sur Calco et Claystuc: appliquez Limestone Finish de manière aléatoire avec une brosse.

Ne laissez pas sécher des coulées éventuelles, mais enlevez-les directement.

Bien ventiler et aérer la pièce pendant et après l'application.

Entretien:

Ne pas frotter sur des taches humides, mais enlevez-les immédiatement à l'aide du papier absorbant.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

Sur Limestone New à la brosse: 15 - 20 m^2/l

Sur Limestone New au rouleau moltopren: 20 - 25 m^2/l

Sur Calco et Claystuc à la brosse: 8 - 12 m^2/l.

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche, la manier d'application et les circonstances (humidité de l'air, température,...).

Hors poussières après 20 à 30 minutes.

Durcissement complet après 1 jour(s).

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

NV BOSS paints, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie (Waregem)
www.boss.be - info@boss.be - 056 738 200

FICHE TECHNIQUE

001433

Limestone Finish

Couche d'impregnation pour Limestone.

Immédiatement après emploi au White Spirit.

DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	0.77 kg/l
	POINT-ÉCLAIR	41 °C
	TAUX DE BRILLANCE	mat
TEINTES	Incolore.	
EMBALLAGES	STANDARD	0,5 l - 1 l - 5 l

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage fermé et original, Limestone Finish se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Température d'application minimale : 10 °C.

Conserver hors de la portée des enfants.

Inflammable

Enlever le produit excédentaire (p.ex. sur des plinthes ou des interrupteurs), en brossant avec un pinceau fin.

Les premières 24 heures, ne pas soumettre la surface traité à une charge maximale.

L'aspect final est déterminé par de différents éléments comme le temps de séchage, la température et l'humidité atmosphérique et l'épaisseur de la couche appliquée. De ce fait il est recommandé de faire un teste au préalable.

N'augmente pas la lessivabilité de la Limestone New.

Si vous souhaitez peindre le Limestone Finish de façon couvrante, utilisez Bossprim comme couche de fond.

Si vous souhaitez peindre le Limestone Finish avec un vernis, vous pouvez le faire directement avec par exemple Decofinish Ultramat, Decofinish Mat ou Aqua Sensa Vernis Mat. Toutefois, il faut tenir compte des risques suivantes :

- certaines nuances de teintes seront perdues
- il y aura une brume blanche sur le Limestone New, causée par les agents matants présents dans Decofinish Ultramat
- des dépôts de chaux blanche deviendront visibles parce que vous remettez le Limestone New à nouveau en contact avec de l'eau (ou un produit à base d'eau)
- la couleur du Limestone New peut s'assombrir sous l'influence du Aqua Sensa Vernis

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 30/08/2022

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l´application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d´adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur https://technischeinfo.boss.be ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.

NV BOSS paints, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie (Waregem)
www.boss.be - info@boss.be - 056 738 200