



Limestone Finish

Impregnatielaag voor Limestone.

TOEPASSINGEN

Solventgedragen en transparante impregnatielaag voor Limestone New en andere minerale wandafwerkingen zoals Calco en Claystuc.

EIGENSCHAPPEN

Eenvoudig aan te brengen.

Waterafstotend.

Beschermt tegen oppervlakkige vervuiling.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL

micro-emulsie van fluoropolymeren

PIGMENT

geen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

Limestone New, Calco of Claystuc aanbrengen volgens de voorgeschreven werkwijze en in normale drogingsomstandigheden minstens 24 uur laten drogen, vooraleer Limestone Finish aan te brengen.

Raadpleeg de stap voor stap folder.

VERWERKING

De bus goed opschudden voor gebruik.

Op Limestone New: Limestone Finish gelijkmatig aanbrengen met kwast of moltopreenrol.

Op Calco en Claystuc: Limestone Finish kriskras en aanbrengen met een kwast.

Eventuele aflopers direct verwijderen, niet laten indrogen.

Tijdens en na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.

Onderhoud:

Natte vlekken, niet openwrijven, doch onmiddellijk wegdippen met absorberend papier.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Op Limestone New met kwast: 15 - 20 m²/l

Op Limestone New met moltopreenrol: 20 - 25 m²/l

Op Calco en Claystuc met kwast: 8 - 12 m²/l.

DROOGTIJDEN

De droogtijd is sterk afhankelijk van de laagdikte, manier van aanbrengen, ondergrond en omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur,...)

Stofdroog na 20 à 30 minuten.

Volledig uitgehard na 1 dag(en).

REINIGING GEREEDSCHAP



Limestone Finish

Impregnatielaag voor Limestone.

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	0.77 kg/l
	VLAMPUNT	41 °C
	GLANSWAARDE	mat
KLEUREN	Kleurloos.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	0,5 l - 1 l - 5 l

BEWAARTIJD In ongeopende en originele verpakking is Limestone Finish minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale verwerkingstemperatuur : 10 °C.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Ontvlambaar.

Overtollig product (vb. boven plinten of schakelaars), wegwerken d.m.v. naborstelen met een fijn penseel.

Het oppervlak de eerste 24 uur niet belasten.

Het uiteindelijke aspect is afhankelijk van diverse factoren zoals de snelheid van drogen, de temperatuur en luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte. Het is daarom aangewezen om vooraf een proefvlak te plaatsen.

Verhoogt de afwasbaarheid niet van Limestone New.

Indien je de Limestone Finish na verloop van tijd dekkend wil overschilderen, gebruik dan Bossprim als primer.

Indien je de Limestone Finish met een vernis wilt overschilderen, dan kan dat rechtstreeks, bv. met Decofinish Ultramat, Decofinish Mat of Aqua Sensa Vernis Mat. Houd rekening met volgende risico's:

- dat een deel van de tintschakeringen zullen verloren gaan
- dat er een witte waas ontstaat op de Limestone New, door de matteringsmiddelen die in Decofinish Ultramat aanwezig zijn
- dat er witte kalkuitspoelingen zichtbaar worden omdat je de Limestone New opnieuw met water (een watergedragen product) in contact brengt
- dat de kleur van de Limestone New kan verdonkeren onder invloed van de Aqua Sensa vernis

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 30/08/2022

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.