



Metalprotect

Vernis brillant pour métaux non-ferreux à l'intérieur et l'extérieur.

APPLICATIONS

Vernis pour la protection des métaux non ferreux tels que cuivre, aluminium, zinc, galvanisé,... pour l'intérieur et l'extérieur.

En mélangeant le Metalprotect avec la poudre à décorer, on peut l'utiliser pour dorer des métaux et autres surfaces lisse.

CARACTÉRISTIQUES

Parfaitement nettoyable à l'éponge et à l'eau.

Bonne résistance à la lumière.

Excellente résistance à l'eau.

Empêche l'oxydation et la décoloration des métaux non ferreux.

COMPOSITION

LIANT	acrylique en solution à séchage physique
PIGMENT	aucun
SOLVANT	des solvants aromatiques

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide, exempt de graisse et autres impuretés, si nécessaire nettoyer.

Métaux non ferreux (zinc, aluminium, inox,...):

Dégraisser en ponçant au Formule Mc et une éponge abrasive (Scotch Brite), rincer profondément à l'eau pure.

Cuivre oxydé:

Nettoyer à la pâte à cuivre et bien rincer à l'eau.

MISE EN OEUVRE

Appliquer une couche de Metalprotect à la brosse, au rouleau ou au pistolet sur un support préparé.

Bien ventiler et aérer la pièce pendant et après l'application.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

Brosse - rouleau: 8 - 12 m²/l par couche.

Airless: 6 - 10 m²/l.

TEMPS DE SÉCHAGE

Hors poussières après 3 à 6 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL



Metalprotect

Vernis brillant pour métaux non-ferreux à l'intérieur et l'extérieur.

Après l'emploi avec Diluant Ts1.

DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	0.96 kg/l
	VISCOSITÉ	0.50 - 0.65 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
	POINT-ÉCLAIR	45 °C
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 34 %
	VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/i): 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 500 g/l COV.
TEINTES	Incolore.	
EMBALLAGES	STANDARD	0,25 l - 1 l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Metalprotect se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	En cas de températures basses, stocker sur une température ambiante, 24 heures avant application.	
	Ne pas appliquer le Metalprotect sur des supports qui exigent la résistance à la rayure.	
	Metalprotect n'a pas de propriétés antirouille, mais stabilise et ralentit la formation de rouille sur les métaux ferreux galvanisés et déjà rouillés. Pour les applications intérieures, un vernis mat à base d'eau peut être appliqué.	
	Inflammable	
	Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 23/08/2022

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.