

Sublisatin

Zijdeglanzende duurzame gevelverf.

TOEPASSINGEN

Duurzame afwerking voor onbehandelde of reeds geschilderde buitenmuren in baksteenmetselwerk, beton, cementeerwerk,...

EIGENSCHAPPEN

Goed vloeiend.
Geringe vuilaanhechting.
Verkrijgbaar in alle kleuren.
Hoge vochtbestendigheid en buitenduurzaamheid.
Goed lichtbestendig.
Verdraagt hoge concentraties vocht in de ondergrond (tot 40 %).
Hoge dekkracht.
Snel regenvast.
Onverzeepbaar.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	100 % acrylaatdispersie
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig herstellen, reinigen en/of fixeren.

Mos- of algengroei:

Vuil en groenbegroeiing instrijken met een verdunde oplossing van bleekwater (**bleekwater 38°**: 1 deel bleekwater + 6 delen water; **bleekwater van 10°**: 1 deel bleekwater + 2 delen water) en minimum een 6-tal uren laten inwerken. Nadien grondig naspoelen met water of met hogedrukreiniger. De muren voldoende lang laten uitdrogen (tot < 30 %).

Herstellingen

Dienen te gebeuren met rijnzand + cement of met andere cementgebonden vulmiddelen.


Poreuze ondergronden (b.v. bakstenen)

Vooraf behandelen met Sublprim of Primer P77.

Verpoederde ondergronden en zoutuitbloedingen

Zoveel mogelijk droog verwijderen en daarna fixeren met Primer P77 of Epofix.

Bij matige vochtbelasting in de ondergrond (max 40 %)



Sublisatin

Zijdeglanzende duurzame gevelverf.

Grondlaag Epofix aanbrengen.

Geschilderde ondergronden in goede staat

De oude verflagen grondig reinigen, verpoederde oude verflagen voorbereiden met een fixeerlaag Epofix of Primer P77.

Geschilderde ondergronden in slechte staat

Afbladderende oude verflagen volledig verwijderen en eventuele herstellingen uitvoeren. Een grondlaag Sublprim, Fixol, Primer P77 of Epofix aanbrengen volgens toestand van de ondergrond.

Openstaande voegen of barsten

Afdichten met Renokit, na het aanbrengen van de grondlaag

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

1 à 2 lagen Sublisatin aanbrengen met kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

VERDUNNING

Gebruiksklaar

Spuittoepassingen: indien nodig verdunnen met max. 5% water.

RENDEMENT

Op effen ondergronden (beton, pleister- en cementeerwerk): 6 - 10 m²/l.

Op gestructureerde ondergronden: 4 - 7 m²/l.

Airless: 3 - 5 m²/l.

Het rendement is afhankelijk van de aanbrengmethodiek en van de aard van de te behandelen ondergrond

DROOGTIJDEN


Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 3 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP


Onmiddellijk na gebruik met water.



Sublisatin

Zijdeglanzende duurzame gevelverf.

SPUITGEGEVENS	AIRLESS	Eventueel tot 5% verdunnen. Spuittip: 515 - 517. Pistoolfilter: geel. Verfdruk: 180 à 200 bar. Eventueel tot 5% verdunnen.
	AIRCOAT	Spuittip: 15/40 - 17/50. Groene luchtkap. Pistoolfilter: geel. Verfdruk: 110 à 130 bar. Luchtdruk: 1,5 à 2 bar.
KENMERKEN	DENSITEIT	1.34 kg/l
	VISCOSITEIT	0.41 - 0.46 Pa.s (physica D2500 ; 23°C)
	VLAMPUNT	> 55 °C
	GLANSWAARDE	Zijdeglanzend - 11 - 16 (150µ - ASTM 60°)
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 55 %
	WATERDAMPDOORLAATBAARHEID	V2 - Sd 0.63 m (bij voorgeschreven verbruik) - classificatie volgens NBN EN ISO 7783
	WATERDOORLAATBAARHEID	W1 - 0.75 kg/(m ² x h0.5) classificatie volgens NBN EN 1062-3
	CO2 DOORLAATBAARHEID	C1 - 50.1m volgens NBN EN 1062-6
KLEUREN	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/c): 40 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
	Wit.	
	Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en D. Andere kleuren op aanvraag via labo.	
VERPAKKINGEN	VERPAKKING EXTRA INFO	100 l enkel op bestelling.
	STANDAARD	Wit: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 100 l
	MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l <u>Andere kleuren:</u> basis B & C: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l basis D: 1 l - 2,5 l - 10 l



Sublisatin

Zijdeglanzende duurzame gevelverf.

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Sublisatin minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.

Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.

Vorstvrij bewaren.

Vraag raad aan een technisch adviseur bij het afwerken van beton in donkere kleuren.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 12/01/2024

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.