



Sublifill

Peinture satinée garnissante en phase aqueuse pour façades.

APPLICATIONS

Finition durable pour murs extérieurs en briques, béton, cimentation,...
Approprié pour application sur des murs rugueux ou des murs avec des petites fissures.

CARACTÉRISTIQUES

Encrassement minimal.
Excellente mise en oeuvre.
Disponible dans la majorité des couleurs.
Dissimule des petits défauts dans le support.
Permet de ponter de petites fissures stabilisées dans le support.
Résistance élevée à l'humidité et aux intempéries.
Bonne résistance à la lumière.
Supporte de grandes concentrations d'humidité dans le support (jusqu'à 40 %).
Pouvoir couvrant élevé.
Vite résistant à la pluie.
Insaponifiable.

COMPOSITION

LIANT	dispersion 100% acrylique
PIGMENT	le dioxyde de titane rutile et des matières de charge
SOLVANT	de l'eau et des solvants améliorant le film

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, solide et propre, si nécessaire nettoyer, réparer et/ou fixer.

Croissance de mousses ou algues:

Appliquer l'eau de javel dilué (eau de javel de 38°: 1 unité de javel sur 6 unités d'eau, eau de javel de 10°: 1 unité de javel sur 2 unités d'eau), laisser agir 6 heures au minimum puis rincer à l'eau ou avec un nettoyeur à haute pression. Laisser sécher les murs assez longtemps (jusque < 30 %).

Réparations

Au sable de Rhin + ciment ou un autre mastic à base de ciment.

Support poreux (p.ex. briques)

Traiter avec Subliprim ou Primer P77.

Support poudreux et/ou avec efflorescences

Eliminer à sec puis fixer avec Primer P77 ou Epofix.



Sublifill

Peinture satinée garnissante en phase aqueuse pour façades.

Sur un support avec une humidité maximale de 40%

Appliquer une couche de Epofix.

Supports traités en bonne état :

Nettoyer les anciennes couches. Sur des anciennes couches poudreuses appliquer une couche de fixation Epofix ou Primer P77.

Supports traités en mauvais état

Éliminer les parties mal adhérentes et faire des réparations si nécessaires. Appliquer une couche de fixation Sublprim, Fixol, Primer P77 ou Epofix selon l'état du support.

Joints ou fissures ouverts

Boucher au Mastic Reno, après l'application de la couche de fond.

Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.

MISE EN OEUVRE

Appliquer une à deux couches de Sublifill au rouleau ou à la brosse sur un support préparé.

Peut aussi être appliqué en 1 couche, fini avec Sublisatin.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

Brosse - rouleau: 4 - 8 m²/l par couche.

Airless: 2 - 4 m²/l.

Le rendement dépend de la porosité et structure du support.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après 1 à 3 heures.

Recouvrable après 4 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.



Sublifill

Peinture satinée garnissante en phase aqueuse pour façades.

DONNÉES DE PISTOLAGE	AIRLESS	Diluer éventuellement jusqu'à 5%. Gicleur: 515 - 517. Tamis de crosse: blanc. Pression de peinture: 180 à 200 bar.
	AIRMIX	Diluer éventuellement jusqu'à 5%. Gicleur: 15/40 - 17/50. Capuchon d'air vert. Tamis de crosse: jaune. Pression de peinture: 110 à 130 bar. Pression d'air: 1,5 à 2 bar.
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.38 kg/l
	VISCOSITÉ	0.32 - 0.37 Pa.s (physica 2500/s ; 23°C)
	POINT-ÉCLAIR	> 55 °C
	TAUX DE BRILLANCE	Satiné - 7 - 12 (150 µm - ASTM 60°)
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 55 %
	VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.
TEINTES	Blanc.	
	Aussi disponible en base MY-MX B et C.	
	D'autres coloris sur demande par l'intermédiaire du laboratoire.	
EMBALLAGES	EMBALLAGE: INFO SUPPL.	100 l uniquement sur commande.
	STANDARD	Blanc: 1 l - 4 l - 10 l - 100 l
	MY-MX	Teintes légères à partir du blanc standard: 1 l - 4 l - 10 l Autres teintes bases B & C: 1 l - 4 l - 10 l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Sublifill se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C.	
	Ne pas appliquer lors d'un degré d'humidité relatif de plus de 85 %.	
	Conserver à l'abri du gel.	
	Avant d'appliquer des couleurs foncées sur béton, mieux vaut consulter un conseiller technique.	
Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.		



Sublifill

Peinture satinée garnissante en phase aqueuse pour façades.

Date dernière révision: 23/05/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.