

# TOP VOILE CP

Intissé Soft Touch super lisse, à peindre.



## APPLICATIONS

Voile Soft Touch ultra lisse, pour une finition de première classe et le meilleur résultat possible après application de la peinture.

Ponte parfaitement des craquelures et renforce le plâtrage.

## CARACTÉRISTIQUES

Meilleur taux de non-pénétration, facile à peindre, peu de structure de rouleau, absorption minimale et égale.

Pas de remontée de la fibre.

Résultat final très lisse et douce.

Pose facile grâce au traitement infoissable.

Ponte parfaitement des craquelures et petites inégalités.

Mise en oeuvre sans joints.

## COMPOSITION

GÉNÉRAL

Cellulose polyester.

## APPLICATION

### PRÉPARATION

Le support doit être lisse, sec, propre et solide, au besoin nettoyer et/ou réparer et/ou niveler.

Supports forts poreux:

Appliquer d'abord une couche de fond ISOLPRIMER.

### MISE EN OEUVRE

La TOP VOILE CP se colle avec la COLLE UNIVERSELLE MURALE.

Appliquer la colle dans une couche uniforme à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless.

Appliquer la face extérieure du rouleau dans la colle encore humide.

Encoller la TOP VOILE CP perpendiculairement et bord à bord à joints vifs. Bien presser les bandes à l'aide du rouleau en caoutchouc ou la spatule à tapisser. Presser les excédents sur les plafonds, les plinthes, les fenêtres, etc. dans les coins et les découper avec un cutter.

mural à chevauchement

Finissez le TOP VOILE CP avec un système de peinture très qualitatif (p.ex. BOSSPRIM - BOSSFLOW SILK).

## CARACTÉRISTIQUES

### DONNÉES TECHNIQUES

Rouleaux disponibles en deux formats:

- 0,5 x 12,5 m (6 rouleaux par carton)

- 0,7 x 25 m (2 rouleaux par carton)

- 1 x 25 m (2 rouleaux par carton)



# TOP VOILE CP

Intissé Soft Touch super lisse, à peindre.

Poids: 150 g/m<sup>2</sup>.

Classification au feu: B-s1, d0.

Perméabilité d'air: 65 l/m<sup>2</sup>/s.

## MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Pendant la production et avant que les produits quittent l'usine, les produits sont soumis à des contrôles approfondis afin de répondre aux hautes exigences de qualité. Contrôlez néanmoins le produit sur des fautes éventuelles avant la mise en oeuvre. Du moment que plus de 10 bandes sont appliquées des plaintes ne seront plus traitées.

Sans adjonction de composés de métaux lourds ni de formaldéhyde.

Date dernière révision: 01/09/2020

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en oeuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).