



MULTIFILL

ENDUIT DE RÉPARATION EN PÂTE TRÈS LÉGER, POUR DES RÉPARATIONS SUR DES MURS INTÉRIEURS.

APPLICATIONS

Boucher et lisser des fentes, des joints statiques, des fissures dans le plâtre, le béton, des pierres, la maçonnerie, le bois, des trous de vis, des joints de voile ouverts.

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi.
Conserve sa souplesse et son élasticité.
Très léger et usage pratique.
Temps-limite de reprise: 10 à 15 min.

COMPOSITION

LIANT	polymères acryliques spéciales
SOLVANT	de l'eau

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse, si nécessaire nettoyer.

MISE EN OEUVRE

Appliquer le produit en couches fines à l'aide d'un couteau à enduire et lisser.

Largeur à remplir maximale 50 mm, profondeur 50 mm.

Des fissures plus grandes sont à boucher en plusieurs fois, avec un intervalle d'un jour.

DILUTION

Bien remuer avant emploi, si trop sec, ajouter une cuillère à café d'eau/250 ml.

RENDEMENT

Dépend de la profondeur et largeur des fissures.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

L'idéale est de peindre après $\pm$ 2 heures.

Dépendant de l'épaisseur de la couche et les circonstances de séchage, on peut peindre plus vite que 2 heures mais est à constater expérimentalement.

Ponçable après 1 jour.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE

N'a pas d'application.

CARACTÉRISTIQUES

Date dernière révision: 2016-11-02

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même; la mise en oeuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Demandez à notre service technique s'il n'y a pas une fiche technique plus récente disponible (+32 (0) 56738210).



MULTIFILL

ENDUIT DE RÉPARATION EN PÂTE TRÈS LÉGER, POUR DES RÉPARATIONS SUR DES MURS INTÉRIEURS.

	DENSITÉ	0.45 kg/l
	POINT-ÉCLAIR	n'a pas d'application
TEINTES	Blanc.	
EMBALLAGES	STANDARD	0,5 l - 1 l - 5 l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, MULTIFILL se conserve pendant au moins 12 mois après la date de production lors d'une température entre 5 °C et 25 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale d'application : 5 °C. Température d'application maximale : 35 °C. Ne pas appliquer sur des métaux ou des matières synthétiques dures.	

Date dernière révision: 2016-11-02

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même; la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Demandez à notre service technique s'il n'y a pas une fiche technique plus récente disponible (+32 (0) 56738210).