



MULTIFILL

SUPERLICHTE, REPARATIEPASTA VOOR HERSTELLINGEN AAN BINNENMUREN.

TOEPASSINGEN

Vullen en uitvlakken van barsten, statische voegen, scheuren in plakwerk, beton, steen, metselwerk, hout, schroefgaten, openstaande vliesnaden.

EIGENSCHAPPEN

Gebruiksklaar.
Blijft soepel en elastisch.
Super licht en handig in gebruik.
Open tijd: 10 à 15 min.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	speciale acrylaatpolymeren
OPLOSMIDDEL	water

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten zijn, zonodig reinigen.

VERWERKING

Het product aanbrengen in dunne lagen met behulp van een plamuurmes en gladstrijken.

Maximale op te vullen breedte 50 mm, maximale diepte 50 mm.

Grotere scheuren in meerdere keren opvullen, met een dag tussenpauze.

VERDUNNING

Voor gebruik omroeren, indien te droog 1 koffielepel water/250 ml toevoegen.

VERBRUIK

Afhankelijk van barstdiepte en -breedte.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Idealiter overschilderbaar na $\pm$ 2 uur.

Afhankelijk van laagdikte en drogingsomstandigheden, kan overschilderen vroeger dan 2 uur, doch is proefondervindelijk vast te stellen.

Na 1 dag schuurbaar.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	0.45 kg/l
VLAMPUNT	niet van toepassing

Datum laatste wijziging: 2016-09-08

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



MULTIFILL

SUPERLICHTE, REPARATIEPASTA VOOR HERSTELLINGEN AAN BINNENMUREN.

KLEUREN

Wit.

VERPAKKINGEN

STANDAARD

0,5 l - 1 l - 5 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is **MULTIFILL** minimum 12 maanden na productiedatum houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale verwerkingstemperatuur : 5 °C.
Maximale verwerkingstemperatuur : 35 °C.
Niet toepassen op metaal of kunststof.

Datum laatste wijziging: 2016-09-08

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).