



Mastic Reno

Mastic de rénovation et de vitrage recouvrable, pour l'intérieur et l'extérieur.

APPLICATIONS

Jointoiment de toutes sortes de joints et joint de dilatation (entre la boiserie et les murs, les moulures et les murs, les plinthes et murs) à l'intérieur et l'extérieur.

Convient aussi pour le placement des vitres.

S'adhère sur des supports divers comme le bois, l'aluminium, le bois peint, le verre, des métaux, le PVC, la pierre,...

CARACTÉRISTIQUES

Irrétractable.

Elasticité élevée et durable.

Excellente adhésion sur presque tous supports.

Mise en oeuvre aisée.

Recouvrable avec la plupart des peintures en phase aqueuse ou en phase solvant.

Exempt de solvant et de isocyanate.

COMPOSITION

LIANT polymère hybride MS

SOLVANT de l'eau

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse, de cire et d'autres encrassements, si nécessaire nettoyer Formule Mc.

Largeur du joint: min. 0,5 cm - max. 2 cm.

Des joints et fissures moins larges, élargir d'avance

Profondeur du joint: max. 1cm. Si plus profond, introduire un joint de bourrage en polyéthylène Confortex adapté à la largeur.

MISE EN OEUVRE

Le Mastic Reno est appliqué à l'aide d'un pistolet à cartouche sur un support préalablement nettoyé.

Lisser le mastic avec de l'eau ou un mélange de l'eau avec un détergent.

Après séchage, recouvrable avec des peintures en phase aqueuse et solvant.

On ne doit pas peindre le Mastic Reno, mais si on veut le peindre il faut le faire dans un délai d'une semaine après application.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

Dépend de la profondeur et largeur des fissures.

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de couche, de la température et l'humidité de l'air



Mastic Reno

Mastic de rénovation et de vitrage recouvrable, pour l'intérieur et l'extérieur.

Formation du feuil: ± 25 min. (23°C/50% R.V.).

Hors poussières après 1 à 4 heures.

Recouvrable après 8 à 24 heures.

Durcissement: 2,5 mm / 24 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après emploi au White Spirit.

DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.46 kg/l
	POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
TEINTES	Blanc (\pm RAL9010).	
EMBALLAGES	Cartouches de 290 ml.	
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Mastic Reno se conserve pendant au moins 12 mois après la date de production lors d'une température entre 5 °C et 25 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C.	
	Température d'application maximale : 40 °C.	
	Conserver à l'abri du gel.	
	Ne pas utiliser en combinaison avec le polyéthylène, le polypropylène, le polyacrylate, le Téflon [®] et des bitumes.	
	Ne pas appliquer dans des espaces susceptibles à la condensation.	
	Ne pas appliquer sur des supports qui sont soumis à l'eau stagnante.	
Le séchage des peintures alkydes peut être plus lent.		
Ne convient pas pour des applications à charge d'eau permanente.		

Date dernière révision: 31/08/2022

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.