



# Renokit

Overschilderbare renovatie- en beglazingsglaskit voor binnen en buiten.

## TOEPASSINGEN

Opvullen van allerhande aansluit- en dilatatievoegen (tussen houtwerk en muren, lijstwerk en muren, plinten en muren), binnen en buiten.

Ook voor het plaatsen van glas.

Hecht op diverse ondergronden zoals hout, aluminium, geschilderd hout, glas, metalen, PVC, steen,...

## EIGENSCHAPPEN

Krimpvrij.

Hoge en blijvende elasticiteit.

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden.

Vlot verwerkbaar.

Overschilderbaar met de meeste water- en solventgedragen verven.

Oplosmiddel- en isocynaatvrij.

## SAMENSTELLING

BINDMIDDEL MS-hybride polymeer

OPLOSMIDDEL water

## GEBRUIK

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen met Formule Mc.

Voegbreedte: min. 0,5 cm - max. 2 cm.

Minder brede voegen en barsten, vooraf breder maken.

Voegdiepte: max. 1 cm. Indien dieper, een polyethyleen dichtingsprofiel Confortex inbrengen, aangepast naar de breedte.

### VERWERKING

Renokit wordt aangebracht met een kokerpistool op een gereinigde ondergrond.

Aangebrachte kit gladstrijken met water of een mengsel van water en detergent.

Na droging overschilderbaar met water- en solventgedragen verven.

Renokit moet niet overschilderd worden, maar indien men wil overschilderen moet dit gebeuren binnen de week na applicatie.

### VERDUNNING

Gebruiksklaar.

### RENDEMENT

Afhankelijk van barstdiepte en -breedte.

### DROOGTIJDEN

De droogtijd is afhankelijk van de totale laagdikte, de temperatuur en de luchtvochtigheid



# Renokit

Overschilderbare renovatie- en beglazingsglaskit voor binnen en buiten.

Filmvorming:  $\pm$  25 min. (23°C/50% R.V.).

Stofdroog na 1 à 4 uur.

Overschilderbaar na 8 à 24 uur.

Uitharding: 2,5 mm / 24 uur.

#### REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| SPUITGEGEVENS   | Niet van toepassing.   |                     |
| KENMERKEN   | DENSITEIT  | 1.46 kg/l           |
|   | VLAMPUNT   | niet van toepassing |
| KLEUREN   | Wit ( $\pm$ RAL9010).  |                     |
| VERPAKKINGEN  | Kokers van 290 ml.   |                     |
| BEWAARTIJD  | In ongeopende en originele verpakking is Renokit minimum 12 maanden na productiedatum houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C. |                     |
| VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN                         | Minimale ondergrond- en omgevingstemperatuur : 5 °C.   |                     |
|   | Maximale verwerkingstemperatuur : 40 °C.   |                     |
|   | Vorstvrij bewaren.   |                     |
|   | Niet gebruiken in combinatie met polyethyleen, polypropyleen, polyacrylaat, Teflon® en bitumen.  |                     |
|   | Niet toepassen in condensgevoelige ruimtes.  |                     |
|   | Niet aanbrengen op ondergronden die onderhevig zijn aan staand water.  |                     |
| Alkydverven kunnen trager drogen.                                       |  |                     |
| Niet geschikt voor toepassingen die permanent door water worden belast. |  |                     |

Datum laatste wijziging: 31/08/2022

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.