

DALAPRO[®]

LIGHTNING FACADE

Kant-en-klare, polyvalente lichte spuitplamuur voor binnen en buiten



Uitstekende hechting op vele ondergronden

Voor binnen en buiten

Hoge vulkracht

All round en lichtgewicht

Zeer soepele verwerking

Goed schuurbaar

Dalapro[®]



DALAPRO® LIGHTNING FACADE

Kant-en-klare, polyvalente lichte spuitplamuur voor binnen en buiten

PRODUCTINFORMATIE

Lightning Facade is een zeer goed vullende spuitplamuur met uitzonderlijke eigenschappen en wordt zowel binnen als buiten gebruikt. De plamuur is zeer soepel te verwerken en is goed schuurbaar en gemakkelijk overschilderbaar met alle gebruikelijke types verven.

Gezien zijn goede vulkracht, zijn uitmuntende hechting en zijn aangename verwerkingseigenschappen is Lightning Facade ook voor vele binnentoe-passingen een aanrader.

Lightning Facade heeft ook op moeilijke ondergronden zoals wandtegels en glansverf een uitstekende hechting. De plamuur is zeer geschikt voor het vullen van gipsplaten en het inbedden van papieren voegband volgens de vereisten die vastgelegd zijn in EN 13963. In combinatie met papieren voegband bekomt u een zeer sterke gipsplaatvoeg. Ook op andere ondergronden zoals glasvezelweefsel, verven, beton, cellenbeton, kalkzandsteen, sierpleisters, cementeringen, enz. is er een zeer goede hechting. Voor gladde afwerking op buitengevelisolatie dient u speciale richtlijnen te volgen; gelieve ons te contacteren.

De plamuur kan ook als handplamuur of met de rol worden aangebracht.

INSTRUCTIES

Lightning Facade is reeds gebruiksklaar en is zeer goed verspuitbaar. Toevoegen van extra water is niet nodig. Het is echter wel toegestaan

de plamuur met max 3% water te verdunnen als u liever met een dunnere consistentie werkt.

Met een geschikte spuitmachine (airless of wormpomp) aanbrengen op schone, droge en stabiele ondergronden. De aanbevolen tipgrootte voor airlesstoepassing is 0.035" of groter (afhankelijk van o.a. capaciteit van de machine, slanglengte, temperatuur,...). Poederende of zanderige ondergronden vooraf fixeren.

Op gladde of gesloten ondergronden zoals bvb tegels is het comfortabeler werken om eerst een dunne schraaplaag aan te brengen zodat uw afwerklaag niet schuift over de ondergrond.

Temperatuur van de ondergrond, omgeving en plamuur tijdens applicatie en droging dient minstens 5°C (bij voorkeur 10°C bij het opvoegen van platen) en max 30°C te zijn.

De relatieve vochtigheid bedraagt max 80% en is bij voorkeur zelfs lager dan 65%.

Gebruik schuurpapier korrel 220 of fijner om de plamuur na droging te schuren.

Wij raden aan een stofmasker en veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Verwijder het stof voor de volgende behandeling.

Primer de plamuurlaag alvorens te behangen.

VERBRUIK

1 liter/m²/mm laagdikte

Als voegvulling op gipsplaat: ca 0.3 l/m

DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. Hou dus bij dikkere lagen, lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid rekening met een langere droogtijd.

OPSLAG

Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een houdbaarheidsdatum vermeld. Ongeopende verpakkingen zijn 12 maanden houdbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Latex copolymeer

Oplosmiddel: Water

Vulmiddel: Witte dolomiet en lichtgewicht vulstoffen

Korrelgrootte: Max: 0,2 mm

Soortelijk gewicht: ca 0.9 kg/l

pH: Ca: 9

Kleur: grijs

Vulvermogen (nat): 0 tot 5 mm

Brandbaarheid: Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.

Reinigen: Met water

Verpakking: Plastic zak van 15 l

Toepassingsbereik: Binnen en buiten

NORMEN

Het product voldoet aan de CE-markeringsvereisten in overeenkomst met EN 13963 en bij de vervaardiging worden de normen ISO 9001 en ISO 14001 nageleefd.



Dalapro product informatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan contact te nemen met de technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren via dalapro@victoir.com. Last amended 06/09/2018

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com