



DRY-OUT

Injectie crème tegen opstijgend grondvocht.

TOEPASSINGEN

Injectie crème op basis van silanen tegen opstijgend grondvocht.

Door injectie vormt zich een waterafstotende barrière die het opstijgend grondvocht tegenhoudt.

EIGENSCHAPPEN

Gebruiksklaar.

Watergedragen.

Reukarm en niet irriterend

Vlot verwerkbaar.

Efficiënte werking (WTCB klasse : A+ / A+ / A).

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL

silanen (80% actieve stoffen)

OPLOSMIDDEL

water

GEBRUIK

CONDITIES

Volsteense binnen- en/of buitenmuren:

Langs één zijde in de voeg boren en injecteren.

Spouwmuren:

Zowel de binnenmuur via de binnenkant als de buitenmuur via buitenkant boren en injecteren.

Natuursteenmuren, opgevulde muren, cellenbeton, kalkzandsteen,...:

In de mortellaag boren en injecteren. Indien de steen zelf op zich poreus is, kan er ook in de steen zelf geïnjecteerd worden.

VOORBEREIDING

Binnenmuren:

Verwijder plinten, lambrisering en mortelvoeg.

Slecht hechtend pleisterwerk verwijderen tot 50 cm boven de vochtzone. Indien het pleisterwerk niet aangetast is, verwijderen tot boven de eerste voeg vanaf het maaiveld.

Slechte voegen uitslijpen tot 2cm diepte en herstellen met rijnzand en cement.

Boor (horizontaal) elke 10cm gaten, in de eerste voeg boven het maaiveld. Boordiameter: 12mm, boordiepte: 2cm minder dan de dikte van de muur.

Buitenmuren:



DRY-OUT

Injectie crème tegen opstijgend grondvocht.

Slechte voegen uitslijpen tot 2cm diepte en herstellen met rijnzand en cement.

Boor (horizontaal) elke 10cm gaten, in de eerste voeg boven het maaiveld. Boordiameter van 12mm, boordiepte 2cm minder dan de dikte van de muur.

Aangrenzende muren en hoeken:

Boor schuin maar horizontaal elke 10cm gaten, tot op een hoogte van 50cm boven het hoogste vochtbelaste punt. Boordiameter van 12mm, boordiepte 2cm minder dan de dikte van de muur.

Na het boren:

Maak de boorgaten stofvrij met behulp van een stofzuiger of blaas de boorgaten uit met een compressor indien mogelijk. Resterende boorresten in het boorgat verwijderen met een priem.

VERWERKING

DRY-OUT in kokers wordt verwerkt met een klassiek kitpistool, de bussen met het DRY-OUT POMPSYSTEEM.

Test het product uit, in combinatie met het pomp- en/of kitpistoolsysteem, alvorens de werken te starten om zo te ondervinden hoeveel druk je moet uitoefenen tijdens het injecteren.

Breng de spuitmond volledig in tot het einde van het boorgat en trek enkele centimeters terug.

Duw zachtjes op de pistoolhendel en vul het boorgat met het product terwijl je geleidelijk aan het pistool terugtrekt uit het boorgat tot op 1 cm van het muuroppervlak.

Dicht de boorgaten onmiddellijk met cementmortel na het injecteren zodat de cementmortel ook gehydrofobeerd wordt.

Afwerking:

Voldoende lang laten uitdrogen (tot < 30 %). Bij twijfel is een voorafgaande vochtmeting aangewezen.

Afhankelijk van de toepassing, rechtstreeks schilderen met een geschikt verf-systeem, repla fleece plaatsen en dan het vlak bepleisteren. Na droging afwerken met een vlies of verf-systeem naar keuze.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

ca. 110 ml / lopende meter / 10 cm muurdikte

DROOGTIJDEN

Muren voldoende laten uitdrogen alvorens te pleisteren. Gemiddelde drogingstijd: 1 maand/cm muurdikte.

Tijdens de droging kunnen er zich zouten vormen op de muur, deze kunnen na droging verwijderd worden met een harde borstel.

REINIGING GEREEDSCHAP



DRY-OUT

Injectie crème tegen opstijgend grondvocht.

Na gebruik onmiddellijk reinigen met warm water en zeep.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	0.89 kg/l
VLAMPUNT	> 100°C
FASTSTOFGEHALTE	in gewicht: 80%

KLEUREN

Wit.

VERPAKKINGEN

STANDAARD koker 310ml en 5l bus

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is DRY-OUT minimum 12 maanden na productiedatum houdbaar bij een temperatuur tussen 10°C en 20 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Vorstvrij bewaren.
Draag geschikte handschoenen.
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.
Uitsluitend in goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 04/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).