



Sketch Paint Pro

Peinture transparente mono-composant tableau blanc.

APPLICATIONS	Couche de finition tableau blanc transparente pour surfaces unies (murs, portes, armoires, panneaux MDF,...), écrivable avec des Sketch Paint Pro - Marqueurs et facile à essuyer à sec avec un chiffon microfibre.	
CARACTÉRISTIQUES	<p>Brillant.</p> <p>Bonne facilité de nettoyage après séchage complet.</p> <p>Peinture mono-composant.</p>	
COMPOSITION	PIGMENT	aucun
	SOLVANT	white spirit
APPLICATION	PRÉPARATION	
	<p>Le support doit être sec, stable, propre et très lisse, au besoin nettoyer et/ou réparer et/ou niveler.</p> <p>Murs</p> <p><u>Plâtrage et béton non-traités:</u></p> <p>Dépoussiérer à fond (éventuellement à l'aide d'un chiffon légèrement humide) et enlever tous encrassements et grains mal fixés.</p> <p>Appliquer un système de peinture classique dans la couleur souhaitée (p.ex. Bossprim - Bossflow Satin).</p> <p>Supports peints à bonne adhérence</p> <p>Ne pas nettoyer les anciennes peintures poreuses à l'eau. Anciennes peintures non-poreuses (lavables) : nettoyer avec de l'eau et Formule Mc Neutral.</p> <p>Anciennes peintures alkydes : nettoyer avec de l'eau et Formule Mc Neutral, puis dépolir .</p> <p>Appliquer une couche égale et couvrante de Bossprim.</p> <p>Bois</p> <p><u>Bois neuf non traité:</u></p> <p>Le bois doit être assez sec (taux d'humidité max de 13%) et exempt de condensation.</p> <p>Dégraissier à fond puis poncer (grain 150 - 180) et bien dépoussiérer.</p> <p>Appliquer un système de peinture classique dans la couleur souhaitée (p.ex. Elastoprim Hydro - Hybride PU Satin).</p> <p>Anciennes couches en bon état:</p> <p>Dégraissier profondément avec Formule Mc Neutral puis rincer à l'eau pure, poncer (grain 180-220) et dépoussiérer.</p> <p>Appliquer une couche égale et couvrante d'Elastoprim Hydro.</p> <p><u>Anciennes couches fortement poudreuses ou écaillantes:</u></p> <p>Éliminer complètement (enlever au couteau, poncer, brûler ou décaper avec Paint'Off Classic) et poncer</p>	



Sketch Paint Pro

Peinture transparente mono-composant tableau blanc.

profondément jusqu'au support sain. Ensuite traiter comme un nouveau support.

Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.

MISE EN OEUVRE

Bien remuer le produit avant l'emploi.

Appliquer Sketch Paint Pro à l'aide d'un rouleau en feutre Boss Roll Felt ou Anza Pro Vilt 10 cm (portes, petites surfaces,...) ou 18 cm (murs, grandes surfaces,...).

Appliquer une couche égale et couvrante en croisant plusieurs fois.

Des résidus résistants du marquer Whiteboard sont à enlever avec Sketch Paint Cleaner.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

12 - 14 m² / l.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après environ 1 heures.

Recouvrable après 12 heures.

Durcissement complet après 24 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après emploi au White Spirit.

DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.08 kg/l
	POINT-ÉCLAIR	> 65 °C
	TAUX DE BRILLANCE	Ne s'applique pas - geen waarde
TEINTES	Incolore.	
EMBALLAGES	EMBALLAGE: INFO SUPPL.	5l et 10l disponible sur commande.
	STANDARD	0,25 l - 1 l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Sketch Paint Pro se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	



Sketch Paint Pro

Peinture transparente mono-composant tableau blanc.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Température d'application minimale : 10 °C.

Température d'application maximale : 25 °C.

Taux d'humidité d'air relative maximale: 80 %.

Portez des gants protecteurs appropriés.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 24/07/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.