



Master Base Primer Extra White

Primaire vernis pour les parquets

Master Base Primer, Extra White est un apprêt pour bois à base d'eau, idéal pour les zones où un aspect clair et intensif est requis. Le primaire scelle le bois et minimise la pénétration de l'acide tannique et les liaisons latérales. Il convient uniquement aux surfaces non traitées ou poncées pour tous les types de bois avant le traitement avec d'autres laques de sol WOCA à base d'eau.

- Sèche rapidement
- Minimise les liaisons latérales
- Crée une surface blanche et légère

Domaine d'application

Laquage de surfaces neuves, non traitées et poncées. Idéal pour toutes les essences de bois.

Utilisation

preparation

Il est important que le bois et le Master Base Primer soient tous les deux à une température minimum de 15°C (préférentiellement 20°C) avec une humidité d'air d'environ 40-60 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal. Le ponçage final doit être effectué avec un papier abrasif fin (grain 120). Aspirez soigneusement ensuite. La surface doit être exempte de saleté, de graisse, de cire et de poussière. Agitez bien le Master Base Primer avant utilisation.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Ponçage final

Grain 100-120.

Traitement

1-2 x Master Base Primer + 1-2 x laque WOCA. Appliquez l'apprêt non dilué à la brosse ou au rouleau dans le sens longitudinal du bois et laissez la surface sécher. Veuillez noter : Pour un aspect clair plus intense, appliquez une autre couche d'apprêt. Le ponçage doit être effectué après la première couche avec

un papier abrasif de grain 180 à 220 (un traitement avec une matière pigmentée blanche réclame généralement un ponçage plus prononcé, pour empêcher les pigments de coller dans les rainures de ponçage). Une fois l'aspect souhaité atteint, appliquez 1 ou 2 couches de l'une des laques pour planchers WOCA comme finition. Appliquez toujours un minimum de trois couches (apprêt et laque) pour une protection idéale.

Attention

Il n'est pas recommandé d'appliquer plus de deux couches d'apprêt / de laque par jour en raison du risque de gonflement excessif du bois.

Temps de séchage

Temps de séchage: 1-2 heures à 20°C

Recommandation: Si les temps de séchage ne sont pas respectés, il peut en résulter une mauvaise adhésion et une résistance réduite. Pour chaque couche de Master Base Primer, les temps de séchage sont allongés. Une température élevée et une faible humidité d'air raccourciront les temps de séchage. Une température basse et une forte humidité d'air allongeront les temps de séchage. L'absorption l'acide tannique n'est pas considérée comme un motif valable de plainte.

Informations techniques

COV: 0 g/l, teneur maximale en COV (A/e (PA)): 130 g/l.

Densité: 1.00-1.10 g/ml.

Valeur du pH : pH 7-8

durée de conservation: 2 années

Température d'application: +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Consommation: 8-10 m²/L

Couleurs: Extra Blanc

Nettoyage des outils: Utiliser de l'eau

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Emballage: 5 L

Viscosité: 35-40 Sec. DIN Cup 4

Dilution: Non dilué

Odeur: Faible

Teneur en matière sèche: Environ. 33%

Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à la maintenance inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.