



# Peinture Aimant

Peinture en dispersion à laquelle sont mélangées des petites particules de fer sur laquelle l'on peut faire adhérer des aimants.

## APPLICATIONS

Toutes sortes de murs intérieurs et supports en bois à l'intérieur.

## CARACTÉRISTIQUES

Recouvrable avec n'importe quelle peinture et n'importe quelle couleur.

Applicable sur des supports divers.

Rend à chaque support un effet magnétique.

## COMPOSITION

LIANT dispersion acrylique

PIGMENT fines particules de fer inoxydables

SOLVANT de l'eau

## APPLICATION

### PRÉPARATION

Le support doit être sec, solide et propre, si nécessaire nettoyer, réparer et/ou fixer.

#### **Supports non traités en bon état (plâtre, plaques de plâtre, béton):**

Appliquer une couche de fond de Bossprim.

#### **Supports non traités avec une bonne adhérence:**

Ne pas nettoyer les anciennes peintures poreuses à l'eau. Anciennes peintures en dispersion non-poreuses (lavables), nettoyer avec de l'eau et Formule Mc Neutral.

Anciennes peintures alkydes : nettoyer avec de l'eau et Formule Mc Neutral, puis dépolir et appliquer une couche de fond de Bossprim.

#### **Couches poudreuses, efflorescences de sel**

Éliminer à sec autant que possible et ensuite fixer au Fixol ou Hydrofix Gel

#### **Supports avec auréoles d'eau ou taches de nicotine:**

Isoler au Bisol ou Epomur.

#### **Encrassements gras**

Nettoyer au White Spirit ou Formule Mc.

#### **Bois non traité**

Le bois doit être exempt de poussières, de graisse et assez sec. Poncer lisse (grain 150-180) et dépolir profondément. Appliquer une couche de fond Elastoprim Hydro.



# Peinture Aimant

Peinture en dispersion à laquelle sont mélangées des petites particules de fer sur laquelle l'on peut faire adhérer des aimants.

## Anciennes couches en bon état:

Dégraisser profondément avec Formule Mc Neutral puis rincer à l'eau pure, poncer (grain 180-220) et dépoussiérer.

## Anciennes couches fortement poudreuses ou écaillantes:

Éliminer complètement (enlever au couteau, poncer, brûler ou décaper avec Paint'Off Instant) et poncer profondément jusqu'à bois sain. Ensuite traiter comme un nouveau support.

*Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.*

## MISE EN OEUVRE

Remuer de manière approfondie avant usage afin de bien répartir les particules métalliques.

Utiliser de préférence un rouleau aux poils court (respecter le rendement). Bien répartir Peinture Aimant et croiser la peinture afin d'obtenir une couche égale. Pour avoir un effet encore plus lisse on peut éventuellement travailler dans la peinture avec un couteau en inox (pour éliminer la structure du rouleau).

L'effet de la peinture magnétique dépend de l'épaisseur des couches appliquées (un nombre plus élevé de couches renforce le magnétisme). Testez pour cette raison le fonctionnement avec quelques aimants après l'application de deux couches de peinture magnétique. 2 à 3 couches sont en général suffisantes.

Peinture Aimant ne peut pas rester sans protection et doit toujours être recouverte d'une finition. On peut finir Peinture Aimant au choix (peinture à base de solvant ou d'eau). Pour la finition avec un latex mat (p. ex. Bossflow Mat), appliquer d'abord une couche de fond de Bossprim). Si on souhaite une finition plus lisse, on peut poncer la dernière couche de Peinture Aimant.

## DILUTION

Prêt à l'emploi.

## RENDEMENT

5 - 6 m<sup>2</sup>/l par couche.

## TEMPS DE SÉCHAGE

Recouvrable après 6 heures.

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

## DONNÉES DE PISTOLAGE

Ne s'applique pas.

## CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	2.53 kg/l
POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
TAUX DE BRILLANCE	mat
EXTRAIT SEC	en volume: env. 58 %



# Peinture Aimant

Peinture en dispersion à laquelle sont mélangées des petites particules de fer sur laquelle l'on peut faire adhérer des aimants.

TEINTES	Gris	
EMBALLAGES	STANDARD	0,5l - 1l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Peinture Aimant se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	<p>Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C.</p> <p>Conserver à l'abri du gel.</p> <p>Utiliser Peinture Aimant uniquement sur des surfaces verticales.</p> <p>Utilisez des aimants suffisamment puissants pour obtenir les meilleurs résultats.</p> <p>Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.</p>	

Date dernière révision: 10/01/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.