



Magneetverf

Dispersieprimer met fijne ijzerdeeltjes waarop magneten kunnen gebruikt worden.

TOEPASSINGEN	Allerhande binnenmuren en houten ondergronden binnen	
EIGENSCHAPPEN	Overschilderbaar met eender welke soort verf en kleur. Toepasbaar op diverse ondergronden. Maakt elk oppervlak magnetisch.	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	acrylaatdispersie
	PIGMENT	fijne, roestbestendige ijzerdeeltjes
	OPLOSMIDDEL	water
GEBRUIK	VOORBEREIDING De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig herstellen, reinigen en/of fixeren. <u>Onbehandelde ondergronden in goede staat (pleisterwerk, gipsplaten, beton):</u> Een grondlaag Bosprim aanbrengen. <u>Geschilderde ondergronden met goede hechting:</u> Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en Formule Mc Neutral. Oude alkydverven afwassen met water en Formule Mc Neutral nadien mat schuren en grondlaag Bosprim aanbrengen. <u>Verpoederde lagen, zoutuitbloedingen</u> Zoveel mogelijk droog verwijderen en daarna fixeren met Fixol of Hydrofix Gel <u>Ondergronden met uitgedroogde watervlekken of nicotinevlekken:</u> Vooraf isoleren met Bisol of Epomur. <u>Vetachtige vervuiling</u> Reinigen met White Spirit of Formule Mc <u>Onbehandeld hout</u> Het hout moet stof, vetvrij en voldoende droog zijn. Schuur het hout glad (korrel 150-180) en ontstof grondig. Breng een grondlaag Elastoprim Hydro aan.	



Magneetverf

Dispersieprimer met fijne ijzerdeeltjes waarop magneten kunnen gebruikt worden.

Oude verflagen in goede staat:

Grondig ontvetten met Formule Mc Neutral en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 180-220) en ontstoffen.

Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:

Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met Paint'Off Instant) en grondig naschuren tot op het gezonde hout. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

Grondig oproeren voor gebruik om metaaldeeltjes goed te verdelen.

Magneetverf bij voorkeur aanbrengen met kortharige rol (verbruik respecteren). De verf goed verdelen en kruisen tot een egaal vlak bekomen wordt. De natte verf kan eventueel nog bewerkt worden met een inox spatel om een gladder resultaat te bekomen (wegwerken van de rolstructuur).

Het effect van de magneetverf hangt af van de dikte van de aangebrachte lagen (meer lagen versterken het magnetisme). Test daarom na het aanbrengen van twee lagen magneetverf de werking uit met een paar magneetjes. Doorgaans zijn 2 à 3 lagen voldoende.

Magneetverf kan niet onbeschermd blijven en moet steeds afgewerkt worden. Men kan de Magneetverf afwerken naar keuze (solvent- of watergedragen). Bij het afwerken met een matte latex (bv. Bossflow Mat) eerst een grondlaag Bossprim aanbrengen. Wenst men een gladdere afwerking, kan men de laatste laag magneetverf schuren.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

5 - 6 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Overschilderbaar na 6 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	2.53 kg/l
VLAMPUNT	niet van toepassing
GLANSWAARDE	mat
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 58 %



Magneetverf

Dispersieprimer met fijne ijzerdeeltjes waarop magneten kunnen gebruikt worden.

KLEUREN	Grijs	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	0,5 l - 1 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Magneetverf minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C. Vorstvrij bewaren. Gebruik Magneetverf enkel op verticale vlakken. Gebruik magneten die krachtig genoeg zijn voor een optimaal resultaat. Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.	

Datum laatste wijziging: 10/01/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.