



Rainblock Classic

Kleurloze solventgedragen bescherming om buitenmuren waterafstotend te maken.

TOEPASSINGEN

Hydrofuge voor het regendicht maken van verticale buitenmuren in poreuze baksteen.

EIGENSCHAPPEN

Reduceert de indringing van regenwater.

Helpt de groei van mos, algen en schimmels te beperken en te vertragen.

Verhoogt de isolatiewaarde van de muur.

Beperkt de vorstschade.

Vermindert de zoutbloedingen.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL

polysiloxanen

OPLOSMIDDEL

white spirit en aromatische koolwaterstoffen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

Barsten, spleten en voegen moeten op voorhand afgedicht of hersteld worden.

Aangrenzende oppervlakken zoals schilderwerk, vensters, dorpels, arduin (blauwsteen),... beschermen tegen spatten.

VERWERKING

Rainblock Classic aanbrengen met brede kwast of spuit (lage drukspuit of airless) van onder naar boven toe, tot verzadiging van de ondergrond.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

1 - 4 m²/l per laag.

Het verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit en de structuur van de ondergrond.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na enkele uren.

Volledig uitgedroogd na 1 week.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

SPUITGEGEVEN

AIRLESS

Onverdund verwerken.

Spuittip TradeTip (geel): 511.

Pistoolfilter: rood.



Rainblock Classic

Kleurloze solventgedragen bescherming om buitenmuren waterafstotend te maken.

Verfdruk: 150 à 180 bar.

KENMERKEN

DENSITEIT	0.80 kg/l
VLAMPUNT	> 21 °C
VASTSTOFGEHALTE	in gewicht: 6%
	in volume: 4%

KLEUREN

Kleurloos.

VERPAKKINGEN

STANDAARD 1 l - 5 l - 20 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Rainblock Classic minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMaatregelen en VEILIGHEIDSVoorschriften

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.
Niet geschikt voor muren met grondwaterbelasting, horizontale muurvlakken en gladde stenen.
Overschilderen van Rainblock Classic : gebruik steeds Primer P77 als grondlaag.
Rainblock Classic aanbrengen op een droge muur, na een periode van minstens 3 droge dagen.
Ontvlambaar.
Herhalen van de behandeling na enkele jaren is nodig voor een blijvend resultaat.
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 12/02/2024

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.