

Hardwax Oil Extreme



Traitement d'huile filmogène des surfaces en bois

Huile-Cire Extreme est un produit à faible odeur et faible teneur en COV pour le traitement à l'huile des planchers en bois. Il combine tous les avantages de l'huile et de la cire en un seul produit qui rend une surface extrêmement robuste et résistante qui est bien protégée contre les déversements et les taches. L'Huile-Cire Extreme fait ressortir l'éclat naturel du bois et laisse une surface confortable, non glissante, qui est facile à entretenir.

- SANS COV*
- Résistance aux égratignures et aux marques
- Donne au bois une apparence naturelle avec une surface qui respire
- Facile à entretenir en utilisant les produits de soins connexes
- Bonne résistance à l'eau, au café, au thé et au vin rouge

Domaine d'application

Pour les surfaces en bois non traitées, nouvelles ou nouvellement ponçées ou comme couche finale par-dessus l'Huile Master Colorée de WOCA.

Utilisation

preparation

Il est important que le produit, la pièce et le plancher soient à une température entre 15 °C et 30 °C avec une humidité d'air d'environ 50 %. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 12 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal. Le plancher doit être libre de saleté, de graisse, cire et de résidus de ponçage. Les planchers déjà traités doivent être ponçés au bois nu avec un grain 120-150. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur et essuyez le plancher par la suite si nécessaire avec un chiffon imbibé d'eau et bien essoré. L'Huile-Cire Extreme est prête pour être utilisée.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Ponçage final

Grain 120-150.

Grains de ponçage du substrat

Grain 120-150.

Traitement

L'Huile-Cire Extreme doit être soigneusement brassée avant d'être utilisée.

Les contenants avec des numéros de lot différents doivent être mélangés pour éviter des différences de couleur. Appliquez l'huile directement sur le sol avec une polisseuse sur une surface réduite à chaque fois (5 à 10 m²). Bien étaler l'huile. Laissez reposer l'huile sur la surface pendant 5-10 minutes pendant qu'elle luit. Si l'huile pénètre rapidement dans le bois, appliquez plus d'huile. Veuillez noter : Après environ 15 minutes, l'huile-Cire Extreme commencera à sceller la surface. Polissez la surface avec un tampon blanc ou beige jusqu'à ce que le bois apparaisse saturé. Puis, polissez avec des chiffons propres en coton non pelucheux pour éliminer l'excès d'huile avant de passer à la section suivante. La surface ne doit pas apparaître mouillée et il ne doit pas rester d'excès d'huile sur la surface. Laissez sécher le plancher pendant 8-10 heures. Répétez les étapes 2-3 dans les 24 heures si une autre couche d'huile est requise ou si vous souhaitez obtenir plus de lustre ou une surface plus robuste. Une seule couche d'huile est habituellement suffisante pour des surfaces déjà huilées. Pour une adhérence optimale les sols préalablement traités doivent subir un ponçage intermédiaire à l'aide d'un tampon bordeaux, avant d'appliquer une couche de Hardwax Oil.

Attention

Une seule couche d'huile est normalement suffisante pour les surfaces précédemment huilées. Pour une adhésion optimale, les sols préalablement traités doivent être poncés de manière intermédiaire à l'aide d'un tampon bordeaux avant d'appliquer une couche d'huile de cire dure. Après 7 jours, le sol peut être nettoyé avec du savon naturel WOCA ou du savon rafraîchissant à l'huile WOCA, ce qui donne à la surface une protection supplémentaire.

Temps de séchage

Temps de séchage: 24 heures à 20°C

Entre les couches: 8-10 heures à 20°C

Utilisation légère: 24 heures à 20°C

Recommandation: Les étapes de travail 2 et 3 doivent être répétées dans les 24 heures si une deuxième couche d'huile est nécessaire.

Durcissement complet: 7 jours à 20°C

Informations techniques

COV: 8 g/l, teneur maximale en COV (A/i (PS)): 500 g/l.

Densité: 0.90-0.95 g/ml.

durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Consommation: 20 m²/L

Couleurs: Naturel

Nettoyage des outils: Utiliser Diluant d'huile de WOCA

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Emballage: 2.5 L

Antidérapant (DIN 51130): R9

Viscosité: 50-55 Sec. DIN Cup 4

Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Odeur: Faible

Teneur en matière sèche: 95-100%

Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage quotidien, nous recommandons le savon naturel WOCA, qui lave et entretient efficacement le bois. Complétez de temps en temps avec le savon rafraîchissant à l'huile WOCA, qui ajoute également un peu d'huile au bois à chaque lavage.

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à la maintenance inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.