



Interior Mat Spray

Extra matte verspuitbare dispersieverf voor binnenmuren en plafonds.

TOEPASSINGEN	Matte verspuitbare dispersieverf voor binnenmuren en plafonds in pleisterwerk, gipsplaten, cementering,...	
EIGENSCHAPPEN	<p>Uitstekend verspuitbaar met Airless.</p> <p>Nevelarm te verspuiten.</p> <p>Extra matte afwerking.</p> <p>Egaal eindresultaat.</p> <p>Interior Mat Spray voldoet aan het Indoor Air Quality label en kreeg een A+ score.</p>	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	acrylaat copolymeerdispersie
	PIGMENT	rutil titaandioxide en vulstoffen
	OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen
GEBRUIK	<p>VOORBEREIDING</p> <p>De ondergrond moet droog, proper, vast, vrij van vetten en andere onzuiverheden zijn, zonodig reinigen.</p> <p><u>Onbehandelde ondergronden</u></p> <p>Zeer goed ontstoffen (eventueel licht bevochtigde doek) en vrij maken van loszittend vuil of korrels.</p> <p>Eventueel oneffenheden bijplamuren.</p> <p><u>Geschilderde ondergronden met goede hechting</u></p> <p>Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en Formule Mc Neutral.</p> <p>Oude alkydverven, reinigen met water en Formule Mc Neutral, daarna mat schuren.</p> <p><u>Vetachtige vervuiling</u></p> <p>Reinigen met White Spirit of Formule Mc</p> <p><u>Licht verpoederde lagen of zwaar vervuilde ondergronden (nicotine, uitgedroogde vochtvlekken,...):</u></p> <p>Een isolerende grondlaag Bisol of Epomur aanbrengen.</p> <p><i>Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.</i></p> <p>VERWERKING</p> <p>Interior Mat Spray aanbrengen met airless. Op zuigende ondergrond steeds 2 (gekruiste) lagen aanbrengen. Op gesloten of voorbereide ondergrond (grondlaag) kan afwerking in 1 (gekruiste) laag.</p> <p>VERDUNNING</p>	



Interior Mat Spray

Extra matte verspuitbare dispersieverf voor binnenmuren en plafonds.

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Afwerking in 1 volle laag: 3,5 à 4 m² /l.

Afwerking in 2 lagen (grond- en eindlaag): 4 à 6 m² /l.

Het rendement is afhankelijk van de aanbrengmethodiek en van de aard van de te behandelen ondergrond.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 5 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

We raden het gebruik van membraan-airless technologie af in combinatie met Interior Mat Spray.

Om verstoppingen in de aanzuigbuis, drukslang of pistool te voorkomen is het best om de verf vooraf 1 minuut te mengen met een staafmixer.

AIRLESS

Onverdund verwerken.

Spuittip: 415 - 515 HEA (groen).

Pistoolfilter: wit.

Verfdruk: vanaf 75 bar.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.38 kg/l
VISCOSITEIT	0.19-0.24 Pa.s (physica 2500/s, 23°C)
VLAMPUNT	niet van toepassing
GLANSWAARDE	mat - 1.8-2.3 (150µ, ASTM 75°) voor wit mat - 0.7-1.1 (150µ, ASTM 75°) voor zwart mat - 0.7 (150µ, ASTM 85°) voor wit mat - 0.8 (150µ, ASTM 85°) voor zwart
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 41 %
WASBESTENDIGHEID	klasse 1 - classificatie volgens norm DIN EN 13300 / DIN ISO 11998 - (< 5µm verlies bij 200 cycli)
BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 13.6%
VOS	EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/a): 30 g/l. Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.

KLEUREN

Wit en zwart (± NCS S 8500-N).

Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit.



Interior Mat Spray

Extra matte verspreibare dispersieverf voor binnenmuren en plafonds.

Lichte kleuren op aanvraag via labo.

VERPAKKINGEN

VERPAKKING EXTRA INFO	100 l enkel op bestelling.
STANDAARD	4 l - 10 l
MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 4 l - 10 l.

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Interior Mat Spray minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.

Vorstvrij bewaren.

Gebruik steeds een passende grondlaag om het risico op barsten op elastische voegkit te voorkomen.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 20/03/2024

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.