



# PROTECT SATIN

Watergedragen, zijdeglanzende slijtvaste vernis voor parket en andere houten ondergronden binnen.

## TOEPASSINGEN

Geschikt voor behandeling van parketten en andere houten ondergronden, zoals trappen, met normale tot middelzware belasting.

Afwerkingslaag voor alle houtwerk binnen zoals meubelen, deuren en deurlijsten, wanden en plafonds in hout.

Toepasbaar op onbehandeld of reeds behandeld hout.

## EIGENSCHAPPEN

Gebruiksklaar.

Geeft een lichte, warme tint aan het hout.

Geen witte waasvorming op donkere kleuren.

Niet vergelend.

Hoge slijtvastheid, ook bij intensief gebruik.

Sneldrogend.

PROTECT SATIN voldoet aan het Indoor Air Quality label en kreeg een A+ score.

## SAMENSTELLING

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| BINDMIDDEL  | acrylaat-polyurethaan dispersie |
| PIGMENT     | matteringsmiddel                |
| OPLOSMIDDEL | water                           |

## GEBRUIK

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

#### **Onbehandeld hout - behalve parket:**

Het onbehandelde hout droog schuren met fijn schuurpapier (korrel P220) in de richting van de houtvezel en grondig ontstoffen.

#### **Onbehandeld hout - in geval van parket:**

Parket wordt steeds in verschillende fases geschuurd met een bandschuurmachine en/of éénschijfmachine, van grove naar fijne korrel. De korrel waarmee gestart wordt hangt af van de toestand van het parket. Schuren moet steeds eindigen met korrel P120.

#### **Behandeld hout:**

##### Oude lagen in goede staat:

Reinigen, ontvetten, grondig opschuren (korrel P220) en grondig ontstoffen.

Vooraf een test zetten en de hechting controleren. Bij een slechte hechting de oude lagen integraal verwijderen.

Voor verdere voorbereiding van onbehandeld hout, zie hoger volgens ondergrond. Bij goede hechting, rechtstreeks toepassen.

##### Oude lagen in slechte staat:



# PROTECT SATIN

Watergedragen, zijdeglanzende slijtvaste vernis voor parket en andere houten ondergronden binnen.

Integraal verwijderen.

Voor verdere voorbereiding van onbehandeld hout, zie hoger volgens ondergrond.

## VERWERKING

De bus grondig oproeren voor gebruik.

PROTECT SATIN aanbrengen met een platte kwast of vernisrol in 2 à 3 lagen.

Na 3 uur een tweede laag aanbrengen. Voor intensief gebruik nog een derde laag aanbrengen na droging.

### Onderhoud:

Het geverniste parket regelmatig reinigen met CARESOFT CLEAN.

*Raadpleeg de technische nota's van de voorgeschreven producten.*

## VERDUNNING

Gebruiksklaar.

## RENDEMENT

Kwast - rol: 8 - 10 m<sup>2</sup>/l per laag.

## DROOGTIJDEN

De droogtijd is afhankelijk van de totale laagdikte, de temperatuur en de luchtvochtigheid

Stofdroog na 1 à 2 uur.

Overschilderbaar na 3 uur.

Belastbaar (lichte belasting) na 48 uur (bij normale omstandigheden).

Behandelde parketvloeren niet afdekken met afdekfolie, of enig ander materiaal die de doordroging kan belemmeren, vooraleer de eindhardheid (na 7 dagen) bereikt is.

Na 7 dagen mag de vloer gereinigd worden met een licht vochtige doek en mogen tapijten teruggelegd worden.

## REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

## SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

## KENMERKEN

DENSITEIT

1.05 kg/l

VLAMPUNT

niet van toepassing

GLANSWAARDE

Zijdeglanzend - 25 - 35 (75°, ASTM 60°)

VOS

EU grenswaarde voor dit product (A/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 100 g/l VOS.



# PROTECT SATIN

Watergedragen, zijdeglanzende slijtvaste vernis voor parket en andere houten ondergronden binnen.

## KLEUREN

Kleurloos.

## VERPAKKINGEN

STANDAARD

0,25 l - 0,75 l - 2,5 l

## BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is PROTECT SATIN minimum 6 maanden houdbaar bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C.

## VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften

Minimale verwerkingstemperatuur : 18 °C.

Optimale verwerking bij een maximale relatieve vochtigheid van 55 - 65 % (max. 80%).

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Vorstvrij bewaren.

Ondergronden die met boenwas werden behandeld, kunnen niet gevernist worden.

Niet geschikt voor toepassingen die permanent door water worden belast.

Niet aanbrengen op alkydverven wegens risico op vergeling, vooral op lichte kleuren.

PROTECT SATIN kan, afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid looizuren, verkleuren op (gezandstraald) eik.

Het uitzicht van de natte vernis is melkachtig, deze kleur verdwijnt tijdens droging.

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en droging.

Voor intensief gebruikte ondergronden is een derde laag noodzakelijk.

De eerste 7 dagen na applicatie het oppervlak niet maximaal belasten (maximale slijtvastheid na 7 dagen).

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 08/09/2020

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).