



Protect Mat Pro

Vernis bi-composants mate, en phase aqueuse, très résistant à l'usure pour parquet et autres supports en bois à l'intérieur.

APPLICATIONS

Convient pour le traitement des parquets et autres sols en bois, comme des escaliers, qui sont intensivement utilisés comme des magasins, services d'accueil, maisons,...

Applicable sur du bois non-traité ou traité.

CARACTÉRISTIQUES

Donne un aspect légèrement chaleureux au bois.

Aucune formation de voile blanchâtre sur des teintes foncées.

Haute résistance à des rayures et produits chimiques.

Non jaunissant.

Excellente résistance à l'usure, également lors d'un usage intensif.

Protect Mat Pro est conforme au label de qualité de l'air intérieur et a acquis un score A+.

COMPOSITION

LIANT

Laque 2K à 100% polyuréthane en phase aqueuse.

SOLVANT

eau et co-solvants

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse, de cire et d'autres encrassements, si nécessaire nettoyer.

Bois non-traité - sauf parquet:

Poncer le bois non traité avec du papier de verre fin (grain P220) en suivant le fil du bois, puis dépoussiérer à fond.

Bois non-traité - en cas de parquet:

Le parquet doit être poncé en différentes phases, avec une ponceuse à bande et/ou monobrosse, d'abord avec un grain gros et finir avec un grain fin. Le grain avec lequel on commence dépend de l'état du parquet. On doit toujours finir avec un grain de P120.

Bois traité:

Anciennes couches en bon état:

Nettoyer, dégraisser, poncer à fond (grain P220) et bien dépoussiérer.

Appliquer d'avance un test afin de contrôler d'adhérence. En cas de mauvaise adhérence enlever intégralement les anciennes couches.

Pour la préparation ultérieure du bois non-traité, consultez plus haut selon le support. En cas de bonne adhérence appliquer directement.

Anciennes couches avec une mauvaise adhérence:

Enlever intégralement les anciennes couches.

Pour la préparation ultérieure du bois non-traité, consultez plus haut selon le support.



Protect Mat Pro

Vernis bi-composants mate, en phase aqueuse, très résistant à l'usure pour parquet et autres supports en bois à l'intérieur.

MISE EN OEUVRE

Appliquer Protect Mat Pro avec une brosse plate ou au rouleau à vernir en 2 à 3 couches.

Secouer bien la vernis de base, verser le dans un seau à peinture et ajouter le durcisseur. Remuer à fond le mélange à la main. N'utilisez pas un mélangeur mécanique, ceci cause la formation de mousse.

Respectez toujours les proportions de mélange, même en utilisant des quantités partielles.

Utilisez le mélange dans un délai de 3 heures (à 20 °C).

Ne conservez jamais le produit mélangé dans des bidons fermés!

Rapport de mélange:

- en volume > 10 parts de résine sur 1 part de durcisseur

- en poids > 100 g résine sur 10 g durcisseur

Appliquez Protect Mat Pro d'une manière égale et éviter la formation de flaque.

Sur des parquets et sols en bois, poncer légèrement après 3 heures, à l'aide d'une monobrosse (grain 120-150) et appliquer une deuxième couche.

En cas d'usage intensif, appliquer une troisième couche.

Entretien:

Nettoyer le parquet verni régulièrement avec Caresoft Clean.

Consultez les fiches techniques des produits proposés.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

Brosse - rouleau: 8 - 10 m²/l par couche.

TEMPS DE SÉCHAGE

Hors poussières après 0.5 à 1 heures.

Recouvrable après 3 heures.

Peut être subi à une légère charge après 8 heures.

Ne pas couvrir les parquets traités avec une bâche de protection, ou tous autres matériels qui empêchent le séchage à coeur, avant que la dureté finale (après 7 jours) est atteinte.

Après 7 jours on peut nettoyer le sol avec un torchon légèrement humidifié et remettre les moquettes.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL



Protect Mat Pro

Vernis bi-composants mate, en phase aqueuse, très résistant à l'usure pour parquet et autres supports en bois à l'intérieur.

Immédiatement après emploi avec de l'eau.

Taches sécher enlever avec acétone.

DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	Résine (comp. A): 1,043 kg/l. Durcisseur (comp. B): 1,05 kg/l.
	POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
	TAUX DE BRILLANCE	Mat - geen waarde
TEINTES	Incolore.	
EMBALLAGES	STANDARD	1,1 l (1 l résine - comp. A + 0,1 l durcisseur - comp. B)
		5,5 l (5 l résine - comp. A + 0,5 l durcisseur - comp. B)
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, le Protect Mat Pro se conserve pendant au moins 12 mois après la date de production, à condition qu'il est stocké à sec, au frais mais à l'abri du gel.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale d'application : 18 °C. Mise en oeuvre optimale à un taux d'humidité relative maximale entre 55 - 65 % (80% au maximum). Des emballages ouverts, même non-mélangés ont un temps de conservation limitée et doivent être appliqués le plus vite possible. Ne conservez jamais le produit mélangé dans des bidons fermées! Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'abri du gel. Des supports traités avec du cire, ne peuvent pas être vernis. Ne convient pas pour des applications à charge d'eau permanente. Ne pas appliquer sur des peintures alkydes à cause du risque au jaunissement, surtout sur des teintes légères. Protect Mat Pro peut, dépendant des acides tanniques présents, provoquer une décoloration sur le chêne (sablé). Le vernis a un aspect laiteux, qui disparaît pendant le séchage. Prévoyez assez de ventilation pendant l'application et le séchage. Pour des surfaces qui sont soumises à des charges lourdes, il est nécessaire d'appliquer une troisième couche. Les premiers 7 jours, ne pas soumettre la surface peinte à une charge maximale (résistance maximale à l'usure n'est obtenue qu'après 7 jours).	



Protect Mat Pro

Vernis bi-composants mate, en phase aqueuse, très résistant à l'usure pour parquet et autres supports en bois à l'intérieur.

Uniquement pour usage professionnel.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Portez un masque, des lunettes de protection et des gants appropriés pour vous protéger des isocyanates.

Date dernière révision: 07/08/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.