



Prime Colorlook

Couche de fond transparente mate teintée, en phase aqueuse, pour boiserie intérieure.

APPLICATIONS

Pour la coloration et la protection de bois neuf à l'intérieur : revêtement de parois, plafonds, meubles...

Renouveler du bois déjà traité ou décoloré.

CARACTÉRISTIQUES

En phase aqueuse.

Mise en oeuvre facile.

Aspect mat.

La structure du bois reste visible.

Prime Colorlook est conforme au label de qualité de l'air intérieur et a acquis un score A+.

COMPOSITION

LIANT	copolymère acrylique en dispersion
PIGMENT	base : agent matant teinté : bioxyde de titane type rutile et pigment de couleur inaltérable à la lumière
SOLVANT	de l'eau, cosolvants et solvants favorisant la formation du film

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse, de cire et d'autres encrassements, si nécessaire nettoyer.

Poncer à sec, grain 120-180, le bois inégal ou mal raboté.

Le ponçage des bois égaux et lisses doit se faire avec un grain de 220.

Bois verni et ou déjà traité : laver et poncer (grain 220).

En cas de doute sur l'accrochage, appliquer d'avance un test afin de contrôler d'adhérence. En cas de mauvaise adhérence enlever intégralement les anciennes couches.

MISE EN OEUVRE

Bien remuer le produit avant l'emploi.

Appliquer le Prime Colorlook à la brosse plate douce (p.ex. Cormix) en suivant le fil du bois.

Lors d'application sur des planchettes, ne jamais traiter plus de 3 à 4 planchettes simultanément.

Après 24 heures, on peut appliquer une deuxième couche optionnelle. Poncer légèrement (grain 220) pour éliminer les fibres redressées, dépeussier, et appliquer une deuxième couche.

L'aspect final dépend de la teinte du bois et de l'épaisseur totale du système appliqué. Il est conseillé de procéder d'abord à un essai et de juger la couleur après séchage.

Pour augmenter la résistance à l'usure et le taux d'entretien des surfaces praticables, le Prime Colorlook doit être



Prime Colorlook

Couche de fond transparente mate teintée, en phase aqueuse, pour boiserie intérieure.

fini avec un vernis en phase aqueuse comme le Protect Mat.

Consultez les fiches techniques des produits proposés.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

10 - 13 m²/l, dépendant de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE

Hors poussières après 1 à 3 heures.

Recouvrable après 24 heures (faites en sorte que l'endroit est assez chauffé et aéré pendant le séchage).

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE

Ne s'applique pas.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	1.25 kg/l
VISCOSITÉ	0.10 - 0.14 Pa.s (ICI 2500/s, 23°C)
POINT-ÉCLAIR	niet van toepassing
TAUX DE BRILLANCE	ultramat - 8 - 12 (100µ, ASTM 75°)
EXTRAIT SEC	en volume: environ 39 %
TAUX DE LIANT	en volume: environ 24.1%
VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/e): 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 130 g/l COV.

TEINTES

Toutes les couleurs peuvent être teintées par le système MY-MX.

Ces couleurs ont toujours une fonction de guidage. La précision des couleurs exacte ne peut pas être attendue. Le résultat dépend de la couleur, de l'absorption et de la réaction des essences de bois.

EMBALLAGES

MY-MX base TR: 0,5 l - 2 l

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage fermé et original, Prime Colorlook se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Température d'application minimale : 10 °C.

Température d'application maximale : 25 °C.

Mise en oeuvre optimale à un taux d'humidité relative maximale entre 55 - 65 % (80% au maximum).

Conserver à l'abri du gel.



Prime Colorlook

Couche de fond transparente mate teintée, en phase aqueuse, pour boiseries intérieures.

Prime Colorlook peut, dépendant des acides tanniques présents, provoquer une décoloration sur le chêne (sablé).

L'absorption de la couleur dépend de l'absorption du support. Si possible, il est conseillé de faire un test au préalable afin de pouvoir juger la couleur.

Le bois de hêtre en particulier présente de fortes différences d'absorption, de sorte que le Prime Colorlook peut montrer des taches panachées, sombres et claires lorsqu'il est appliqué directement. Par conséquent, appliquez d'abord une couche transparente afin de neutraliser les différences d'absorption et appliquez le Prime Colorlook par-dessus.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 14/07/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.