



Prime Colorlook

Watergedragen, matte, transparant gekleurde grondlaag voor houten ondergronden binnen.

TOEPASSINGEN

Kleuren en beschermen van nieuw hout binnen : wandbekledingen, plafonds, meubels...

Heropfrissen van reeds behandeld of verkleurd hout.

EIGENSCHAPPEN

Watergedragen.

Gemakkelijk verwerkbaar.

Matte afwerking.

Structuur van het hout blijft zichtbaar.

Prime Colorlook voldoet aan het Indoor Air Quality label en kreeg een A+ score.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL

acrylaat-copolymeerdispersie

PIGMENT

basis : matteringsmiddel

aangekleurd : rutiel titaandioxide en lichtechte kleurpigmenten

OPLOSMIDDEL

water, cosolventen en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

Oneffen of onvoldoende geschaafd hout droog schuren met korrel 120-180.

Effen en goed hout schuren met korrel 220.

Reeds gevernist hout : afwassen en effen schuren (korrel 220).

Bij twijfelgevallen met betrekking tot hechting, vooraf een test zetten en de hechting controleren. Bij een slechte hechting de oude lagen integraal verwijderen.

VERWERKING

De bus grondig oproeren voor gebruik.

Prime Colorlook aanbrengen met een zachte platte kwast (bv. Anza Platinum), in de lengterichting van de houtvezel.

Bij planchetten nooit meer dan 3 à 4 planken tegelijk beginnen.

Optioneel kan na 24 uur een tweede laag aangebracht worden. Schuur de opstaande houtvezel lichtjes af (korrel 220), ontstoffen en een tweede laag aanbrengen.

Het uiteindelijke kleur wordt bepaald door de kleur van het hout en door de totale laagdikte van het systeem. Het is in aangewezen om steeds een kleurstaal te plaatsen en het kleur na droging te beoordelen.

Om de slijtvastheid en onderhoudbaarheid van belopen oppervlakken te verhogen, moet Prime Colorlook



Prime Colorlook

Watergedragen, matte, transparant gekleurde grondlaag voor houten ondergronden binnen.

afgewerkt worden met een watergedragen vernis zoals Protect Mat.

Raadpleeg de technische nota's van de voorgeschreven producten.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

10 - 13 m²/l, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 24 uur (zorg voor voldoende temperatuur en verluchting tijdens de droging).

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	1.25 kg/l
	VISCOSITEIT	0.10 - 0.14 Pa.s (ICI 2500/s, 23°C)
	VLAMPUNT	niet van toepassing
	GLANSWAARDE	ultramatt - 8 - 12 (100µ, ASTM 75°)
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 39 %
	BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 24.1%
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS.
KLEUREN	Alle kleuren zijn aankleurbaar op MY-MX systeem.	
	Deze kleuren zijn altijd richtinggevend. Er kan geen exacte kleurjuistheid verwacht worden. Het resultaat is afhankelijk van de kleur, de inzuiging en de reactie van de houtsoort.	
VERPAKKINGEN	MY-MX	basis TR: 0,5 l - 2 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Prime Colorlook minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN	Minimale verwerkingstemperatuur : 10 °C.	
	Maximale verwerkingstemperatuur : 25 °C.	
	Optimale verwerking bij een maximale relatieve vochtigheid van 55 - 65 % (max. 80%).	
	Vorstvrij bewaren.	



Prime Colorlook

Watergedragen, matte, transparant gekleurde grondlaag voor houten ondergronden binnen.

Prime Colorlook kan, afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid looizuren, verkleuren op (gezaandstraald) eik.

De kleuropname is afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. Plaats indien mogelijk een test om de kleurindruk te beoordelen.

Voor al beukenhout vertoont sterke verschillen qua inzuiging, waardoor de Prime Colorlook bonte, donkere en lichte vlekken kan vertonen indien rechtstreeks toegepast. Breng daarom eventueel eerst een transparante laag aan om de inzuigingsverschillen te neutraliseren, en breng daarop de Prime Colorlook aan.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 14/07/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.