



Woodair Classic

Lasure semi-brillante en phase solvant, semi-transparente teintée, pour boiseries extérieures.

APPLICATIONS	Protège les boiseries extérieures comme des portes, fenêtres, revêtements de façade,... contre l'altération.	
CARACTÉRISTIQUES	<p>Film souple</p> <p>Aspect teinté semi-transparent avec maintien de la structure du bois.</p> <p>Protège le bois contre l'humidité et la lumière.</p>	
COMPOSITION	LIANT	résine alkyde longue en huile
	PIGMENT	oxyde de fer transparente et silica teintées claires contiennent de l'absorbant UV
	SOLVANT	white spirit et analogues
APPLICATION	PRÉPARATION	<p>Le support doit être sec, propre, solide, exempt de graisse et autres impuretés, si nécessaire nettoyer.</p> <p><u>Bois non traité:</u></p> <p><u>Bois neuf:</u></p> <p>Le bois doit être exempt de poussières et graisse et assez sec avant de peindre (max 13 % d'humidité).</p> <p>Poncer le bois lisse (grain 150-180) et arrondissez les angles éventuels.</p> <p><u>Bois altéré, gris:</u></p> <p>Bien poncer jusqu'au bois sain avec du papier abrasif (grain 60 à 80). De préférence poncer avec une machine à poncer. Après le gros ponçage de nouveau poncer avec du papier abrasif plus fin (grain 150-180).</p> <p><u>Entretien:</u></p> <p><u>Anciennes couches en bon état:</u></p> <p>Dégraissier profondément avec Formule Mc Neutral puis rincer à l'eau pure, poncer (grain 180-220) et dépolisier.</p> <p><u>Anciennes couches légèrement poudreuses:</u></p> <p>Poncer à fond (grain 180-220) et dépolisier.</p> <p><u>Anciennes couches fortement poudreuses ou écaillantes:</u></p> <p>Eliminer complètement (enlever au couteau, poncer, brûler ou décaper avec Paint'Off Instant) et poncer profondément jusqu'au bois sain. Ensuite traiter comme un nouveau support.</p>

COUCHE DE FOND



Woodair Classic

Lasure semi-brillante en phase solvant, semi-transparente teintée, pour boiseries extérieures.

Appliquer une couche de Woodair Primer sur le bois préparé, avec une brosse plate.

Après séchage de la (première) couche de fond, poncer à sec (grain 180-220) et boucher les fissures ou jointures éventuels au Elastokit brun.

Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.

MISE EN OEUVRE

Bien remuer le produit avant l'emploi.

Appliquer Woodair Classic amplement à la brosse large et plate en 2, de préférence en 3 couches sur les parties les plus chargées par le soleil et la pluie.

Entretien:

Après 2 à 4 ans (selon la couleur et l'orientation), entretien préventif avec le même système de peinture.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

14 - 20 m²/l par couche.

TEMPS DE SÉCHAGE

Hors poussières après 3 à 5 heures.

Recouvrable après 24 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après emploi au White Spirit.

DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.		
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	0.96 kg/l	
	VISCOSITÉ	0.23 - 0.27 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)	
	POINT-ÉCLAIR	43 °C	
	TAUX DE BRILLANCE	Semi-brillant - 40-65 (100µ, ASTM 60°)	
		Le taux de brillant final n'est atteint qu'après deux semaines.	
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 52 %	
	TAUX DE LIANT	en volume: environ 47.8%	
	VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/E): 400 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 400 g/l COV.	



Woodair Classic

Lasure semi-brillante en phase solvant, semi-transparente teintée, pour boiseries extérieures.

TEINTES	8 teintes standard: (0) naturel, (2) noyer, (3) ébène, (5) palissandre, (7) méranti, (8) chêne claire, (91) gris léger, (95) gris foncé.	
	Toutes les couleurs peuvent être teintées par le système MY-MX.	
	Ces couleurs ont toujours une fonction de guidage. La précision des couleurs exacte ne peut pas être attendue. Le résultat dépend de la couleur, de l'absorption et de la réaction des essences de bois. Plus la couleur est opaque et foncée, meilleure est la protection contre les rayons UV.	
EMBALLAGES	STANDARD	0,5 l - 1 l - 2,5 l
	MY-MX	basis UV: 0,5 l - 1 l - 2,5 l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Woodair Classic se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Ne pas appliquer Woodair Classic en teintes claires sur des bois conifères tels que le bois de pin, bois de sapin, ...	
	Ces essences de bois sont sensibles au champignon bleuissant, utiliser donc de préférence des teintes foncées de Woodair Classic.	
	N'appliquez pas le Woodair Classic sur le Mastic Reno ou Mastic De Vitrage Soudal Ts à cause du risque de perturbation de séchage.	
	Inflammable	
	Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 27/07/2022

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.