



Woodoil Classic

Huile transparente teintée en phase solvant pour boiseries extérieures.

APPLICATIONS	Teinter et protéger le bois à l'extérieur. Protège le bois contre des intempéries et grisaillements.	
CARACTÉRISTIQUES	<p>Bon pouvoir de pénétration.</p> <p>Facile à entretenir.</p> <p>Avec maintien de structure -et dessin du bois.</p> <p>Protège le bois contre l'humidité et la lumière.</p> <p>Pas de formation du feuil.</p>	
COMPOSITION	LIANT	résine alkyde longue en huile - combinaison huile siccativ
	PIGMENT	pigments universels (après coloration)
	SOLVANT	white spirit
APPLICATION	PRÉPARATION	<p>Le support doit être sec, propre, solide, exempt de graisse et autres impuretés, si nécessaire nettoyer.</p> <p><u>Bois non traité:</u></p> <p><u>Bois neuf:</u></p> <p>Le bois doit être exempt de poussières et graisse et assez sec avant de peindre (max 13 % d'humidité).</p> <p>Poncer le bois lisse (grain 150-180) et arrondissez les angles éventuels.</p> <p><u>Bois altéré, gris:</u></p> <p>Poncer en profondeur et à gros grains jusqu'à ce que le bois soit sain. Le bois peut encore présenter une légère altération grise, mais il doit être lisse et uniforme.</p> <p>Utilisez du papier de verre de grain 60 à 80 (de préférence un ponçage mécanique). Un ponçage grossier doit toujours être suivi d'un ponçage plus fin (papier de grain 150-180).</p> <p><u>Entretien:</u></p> <p><u>Anciennes couches en bon état:</u></p> <p>Dégraissier profondément avec Formule Mc Neutral puis rincer à l'eau pure, poncer (grain 180-220) et dépeussier.</p> <p><u>Anciennes couches légèrement poudreuses:</u></p> <p>Poncer à fond (grain 180-220) et dépeussier.</p> <p><u>Anciennes couches fortement poudreuses ou écaillantes:</u></p> <p>Eliminer complètement (enlever au couteau, poncer, brûler ou décaper avec Paint'Off Instant) et poncer</p>



Woodoil Classic

Huile transparente teintée en phase solvant pour boiseries extérieures.

profondément jusqu'au bois sain. Ensuite traiter comme un nouveau support.

MISE EN OEUVRE

Appliquer Woodoil Classic à la brosse plate (aux poils longs) ou au pistolet à basse pression en 1 à 2 couches non diluées selon l'effet souhaité.

Bien saturer.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

Sur bois non-raboté: 8 - 12 m²/l.

Sur bois raboté: 15 - 25 m²/l.

TEMPS DE SÉCHAGE

Hors poussières après 2 à 6 heures.

Recouvrable après 24 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après emploi au White Spirit.

DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	0.83 kg/l
	VISCOSITÉ	13 - 17 sec (Cupford, 23°C)
	POINT-ÉCLAIR	35 - 40 °C
	TAUX DE BRILLANCE	85 - 95 (75μ, ASTM 60°)
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 25 %
	TAUX DE LIANT	en volume: environ 25.3%

TEINTES	8 teintes de bois classiques avec la machine à teinter.	
	Toutes les couleurs peuvent être teintées par le système MY-MX.	
	Ces couleurs ont toujours une fonction de guidage. La précision des couleurs exacte ne peut pas être attendue. Le résultat dépend de la couleur, de l'absorption et de la réaction des essences de bois. Plus la couleur est opaque et foncée, meilleure est la protection contre les rayons UV.	

EMBALLAGES	MY-MX	base TR : 0.5 l - 1 l - 2 l - 5 l
------------	-------	-----------------------------------



Woodoil Classic

Huile transparente teintée en phase solvant pour boiseries extérieures.

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage fermé et original, Woodoil Classic se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Inflammable

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 06/02/2024

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.