



## WOODCOLOR CLASSIC

Lasure semi opaque, en phase solvant, semi-brillant pour boiseries extérieures.

### APPLICATIONS

Lasure opaque pour bois semi-stable comme des clôtures de jardin, meubles de jardin, revêtement de façade,...

### CARACTÉRISTIQUES

Protège le bois contre les intempéries et l'altération.  
 Très bonne élasticité, convient également pour bois qui travaille.  
 Facile à appliquer.  
 Aspect couvrant qui preserve néanmoins la structure du bois.  
 Protège le bois contre l'humidité et la lumière.  
 Système multicouche, pas besoin d'une couche de fond.

### COMPOSITION

LIANT	résine alkyde longue en huile
PIGMENT	dioxyde de titane rutile et pigments de couleurs inaltérables
SOLVANT	white spirit et analogues

### APPLICATION

#### PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide, exempt de graisse et autres impuretés, si nécessaire nettoyer.

#### **Bois non traité:**

#### **Bois neuf:**

Le bois doit être exempt de poussières et graisse et assez sec avant de peindre (max 13 % d'humidité).

Poncer le bois lisse (grain 150-180) et arrondissez les angles éventuels.

#### **Bois altéré, gris:**

Bien poncer jusqu'au bois sain avec du papier abrasif (grain 60 à 80). De préférence poncer avec une machine à poncer. Après le gros ponçage de nouveau poncer avec du papier abrasif plus fin (grain 150-180).

#### **Entretien:**

#### **Anciennes couches en bon état:**

Dégraissier profondément avec FORMULE MC NEUTRAL puis rincer à l'eau pure, poncer (grain 180-220) et dépeussier.

#### **Anciennes couches légèrement poudreuses:**

Poncer à fond (grain 180-220) et dépeussier.

#### **Anciennes couches fortement poudreuses ou écaillantes:**



## WOODCOLOR CLASSIC

Lasure semi opaque, en phase solvant, semi-brillant pour boiseries extérieures.

Éliminer complètement (enlever au couteau, poncer, brûler ou décaper avec PAINT'OFF INSTANT) et poncer profondément jusqu'à un bois sain. Ensuite traiter comme un nouveau support.

### Fissures et jointures:

Après séchage de la (première) couche de fond, poncer à sec (grain 180-220) et boucher les fissures ou jointures éventuels au MASTIC RENO ou au ELASTOKIT.

*Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.*

### MISE EN OEUVRE

Bien remuer le produit avant l'emploi.

Appliquez WOODCOLOR CLASSIC à l'aide d'une brosse plate et douce en 2 à 3 couches.

Poncer à sec après chaque couche et dépoussiérer.

### Entretien:

A entretenir préventivement tous les 2 à 5 ans, dépendant de la couleur et de l'orientation, avec le même système de peinture.

### DILUTION

Prêt à l'emploi.

### RENDEMENT

12 - 16 m<sup>2</sup>/l par couche.

### TEMPS DE SÉCHAGE

Hors poussières après 4 à 6 heures.

Recouvrable après 24 heures.

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après emploi au WHITE SPIRIT.

### DONNÉES DE PISTOLAGE

Ne s'applique pas.

### CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	1.12 kg/l
VISCOSITÉ	0.22 - 0.30 Pa.s (Physica 2500/s, 23 °C)
POINT-ÉCLAIR	35 - 40°C
TAUX DE BRILLANCE	Semi-brillant - 40 - 70 (100µ, ASTM 60 °)
EXTRAIT SEC	Le taux de brillant final n'est atteint qu'après deux semaines. en volume: environ 52 %



## WOODCOLOR CLASSIC

Lasure semi opaque, en phase solvant, semi-brillant pour boiseries extérieures.

TAUX DE LIANT	en volume 42.7%	
VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/e): 400 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 400 g/l COV.	
TEINTES	Blanc. Aussi disponible en base MY-MX B et C.	
EMBALLAGES	STANDARD	0,5 l - 1 l - 2,5 l
	MY-MX	Autres teintes bases B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l.
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, WOODCOLOR CLASSIC se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Inflammable	
	Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 10/04/2019

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).