



Elastosatin One

Laque multicouche semi-brillante, en phase solvant, pour l'extérieur.

APPLICATIONS

Couche de fond et laque de finition pour boiseries extérieures.

Après préparation et la couche de fond adéquate, applicable sur matières plastiques et métaux.

CARACTÉRISTIQUES

Bonne fluidité.

Elasticité élevée

Système multicouche: aussi bien en tant que couche de fond que couche de finition.

Bon recouvrement des arêtes et pouvoir couvrant élevé.

Long temps de mise en oeuvre.

Hydrorégulateur.

COMPOSITION

LIANT

résine alkyde longue en huile

PIGMENT

dioxyde de titane rutile et pigments de couleurs inaltérables

SOLVANT

white spirit et analogues

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide, exempt de graisse et autres impuretés, si nécessaire nettoyer.

Bois non traité

Bois neuf

Le bois doit être sans poussière, sans graisse et assez sec avant de peindre (max 18 % taux d'humidité).

Poncer lisse (grain 150-180) et arrandi les angles éventuels.

Appliquer directement 2 à 3 couches Elastosatin One sur le bois non-traité et sain.

Bois altéré, gris:

Bien poncer jusqu'au bois sain avec du papier abrasif (grain 60 à 80). De préférence poncer avec une machine à poncer. Après le gros ponçage de nouveau poncer avec du papier abrasif plus fin (grain 150-180).

Entretien:

Anciennes couches en bon état:

Dégraisser profondément avec Formule Mc Neutral puis rincer à l'eau pure, poncer (grain 180-220) et dépoussiérer.

Anciennes couches légèrement poudreuses:

Poncer à fond (grain 180-220) et dépoussiérer.



Elastosatin One

Laque multicouche semi-brillante, en phase solvant, pour l'extérieur.

Anciennes couches fortement poudreuses ou écaillantes:

Éliminer complètement (enlever au couteau, poncer, brûler ou décaper avec Paint'Off Instant) et poncer profondément jusqu'au bois sain. Ensuite traiter comme un nouveau support.

Fer et acier

Dégraisser et/ou dérouiller et appliquer 2 couches anti-rouille Finifer ou Elastoprim Fast.

Métaux non-ferreux (zinc, aluminium, inox,...)

Dégraisser par ponçage Formule Mc et une éponge à dégraisser, rincer à fond à l'eau propre et appliquer 2 couches de fond Omniprim Extreme

Matières plastiques dures (p.ex. pvc dur)

Nettoyer au Formule Mc et éponge à récurer Scotch Brite, puis rincer profondément à l'eau

Appliquer une couche de fond Elastoprim Next ou Omniprim Extreme.

Fissures et jointures:

Après séchage de la (première) couche de fond, poncer à sec (grain 180-220) et boucher les fissures ou jointures éventuels au Mastic Reno ou au Elastokit.

Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.

MISE EN OEUVRE

Bien remuer le produit avant l'emploi.

Appliquer 2 couches Elastosatin One à la brosse ou au rouleau sur un support préparé.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

Brosse - rouleau: 12 - 15 m²/l par couche.

TEMPS DE SÉCHAGE

Hors poussières après 3 à 5 heures.

Recouvrable après 8 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après emploi au White Spirit.



Elastosatin One

Laque multicouche semi-brillante, en phase solvant, pour l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.34 kg/l
	VISCOSITÉ	0.57 - 0.63 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
	POINT-ÉCLAIR	> 35 - 40 °C
	TAUX DE BRILLANCE	Semi-brillant - 40 - 60 (100μ, ASTM 60°)
		Le taux de brillant final n'est atteint qu'après deux semaines.
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 65 %
	TAUX DE LIANT	en volume: environ 46.9%
	VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/d): 300 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 300 g/l COV.
TEINTES	Blanc.	
	Aussi disponible en base MY-MX, B, C et F.	
	D'autres coloris sur demande par l'intermédiaire du laboratoire.	
EMBALLAGES	STANDARD	Blanc: 0,5 l - 1 l - 2,5 l
	MY-MX	Autres teintes bases B, C & F: 0,5 l - 1 l - 2,5 l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Elastosatin One se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Inflammable	
	La coloration et la mélange du Elastosatin One avec des colorants universelles (p.ex. colorants Gerard dans des tubes) doit se faire machinalement (à l'aide d'un mélangeur) et d'une durée assez long. Ne mélangez pas des colorants universels manuellement dans la peinture, cela provoque la floculation.	
	En cas de manque de lumière du jour, un jaunissement du blanc et des teintes claires est possible à la longue. Ceci est inhérent aux peintures à base d'alkyde et n'a pas de conséquences techniques.	
	Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 17/07/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.