



# ELASTOPRIM NEXT

Couche de fond, en phase solvant, pour boiserie à l'intérieur et l'extérieur.

## APPLICATIONS

Couche de fond pour boiserie non traitées et traitées à l'intérieur et à l'extérieur.

Peut être appliquée comme couche de fond sur des matières en plastiques dures (sauf sur le PE et le PP).

## CARACTÉRISTIQUES

Élastique, facile à poncer et à appliquer.

Excellent pouvoir garnissant.

Elasticité élevée et durable.

Mise en oeuvre facile.

Bien et vite recouvrable avec des peintures en phase aqueuse et en phase solvant.

Pouvoir couvrant élevé.

Bon ponçage après séchage.

Hydrorégulateur.

## COMPOSITION

LIANT	résine alkyde longue en huile
PIGMENT	le dioxyde de titane rutile et des matières de charge
SOLVANT	white spirit et analogues

## APPLICATION

### PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse, de cire et d'autres encrassements, si nécessaire nettoyer.

#### **Bois neuf:**

Le bois doit être exempt de poussières et graisse et assez sec avant de peindre (max 13 % d'humidité).

Poncer le bois lisse (grain 150-180) et arrondissez les angles éventuels.

#### **Bois altéré, gris:**

Bien poncer jusqu'au bois sain avec du papier abrasif (grain 60 à 80). De préférence poncer avec une machine à poncer. Après le gros ponçage de nouveau poncer avec du papier abrasif plus fin (grain 150-180).

#### **Anciennes couches légèrement poudreuses:**

Poncer à fond (grain 180-220) et dépoussiérer.

#### **Anciennes couches fortement poudreuses ou écaillantes:**

Éliminer complètement (enlever au couteau, poncer, brûler ou décaper avec PAINT'OFF INSTANT) et poncer profondément jusqu'au bois sain. Ensuite traiter comme un nouveau support.



# ELASTOPRIM NEXT

Couche de fond, en phase solvant, pour boiseries à l'intérieur et l'extérieur.

## **Matières synthétiques dures (sauf sur le PE et le PP):**

Nettoyer au FORMULE MC et éponge à récurer Scotch Brite, puis rincer profondément à l'eau.

Après séchage de la (première) couche de fond, poncer à sec (grain 180-220) et boucher des fentes et fissures éventuelles à l'extérieur avec MASTIC RENO ou ELASTOKIT, à l'intérieur avec BOSTOKIT.

*Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.*

## MISE EN OEUVRE

Bien remuer le produit avant l'emploi.

Appliquer une à deux couches de ELASTOPRIM NEXT au rouleau ou à la brosse sur un support préparé.

## DILUTION

Prêt à l'emploi.

## RENDEMENT

Brosse - rouleau: 12 - 15 m<sup>2</sup>/l par couche.

## TEMPS DE SÉCHAGE

Hors poussières après 2 à 4 heures.

Recouvrable après 4 heures à 8 heures.

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après emploi au WHITE SPIRIT.

## DONNÉES DE PISTOLAGE

Ne s'applique pas.

## CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	1.44 kg/l
VISCOSITÉ	0.42 - 0.48 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
POINT-ÉCLAIR	> 35 - 40 °C
TAUX DE BRILLANCE	non applicable - 15 - 30 (100μ, ASTM 60°)
EXTRAIT SEC	en volume: environ 60 %
TAUX DE LIANT	en volume 35.7%
VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/g): 350 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 350 g/l COV.

## TEINTES

Blanc.

Aussi disponible en base MY-MX, B, C et F.

D'autres coloris sur demande par l'intermédiaire du laboratoire.



# ELASTOPRIM NEXT

Couche de fond, en phase solvant, pour boiseries à l'intérieur et l'extérieur.

## EMBALLAGES

STANDARD

Blanc: 0,5 l - 1 l - 2,5 l

MY-MX

Autres teintes bases B, C & F: 0,5 l - 1 l - 2,5 l

## DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage fermé et original, ELASTOPRIM NEXT se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.

## MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Inflammable

Bien aérer et ventiler l'endroit après l'application.

La coloration et la mélange du ELASTOPRIM NEXT avec des colorants universelles (p.ex. colorants Gerard dans des tubes) doit se faire machinalement (à l'aide d'un mélangeur) et d'une durée assez long. Ne mélangez pas des colorants universels manuellement dans la peinture, cela provoque la floculation.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 09/04/2019

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).