



# ELASTOPRIM FAST

Solventgedragen grondlaag voor diverse ondergronden met roestwerende eigenschappen.

## TOEPASSINGEN

Grondlaag voor diverse ondergronden binnen en buiten zoals houten schrijnwerk, MDF, harde PVC, nieuwe of verroeste ferro-metalen,...

Kan ook toegepast worden als grondlaag op harde kunststoffen (met uitzondering van PE en PP).

## EIGENSCHAPPEN

Sneldrogende, roestwerende grondlaag overschilderbaar met zowel water- als solventgedragen verven.

Hoge vulkracht.

Gemakkelijk verwerkbaar.

Goed en snel overschilderbaar met watergedragen en solventgedragen verven.

Goed en snel overschilderbaar.

Binnen toepasbaar als éénpotsysteem.

Hoge dekkraft.

Sneldrogend.

Goed schuurbaar na droging.

Roestwerend.

## SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	langolie alkydhars
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	white spirit en analogen

## GEBRUIK

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

#### **Nieuw hout:**

Het hout moet stof-, vetvrij en voldoende droog zijn alvorens te schilderen (max 13 % vochtgehalte).

Schuur het hout glad (korrel 150-180) en zorg dat eventuele scherpe hoeken afgerond worden.

#### **Verweerd, grijs hout:**

Grof en grondig schuren tot op het gezonde hout. Gebruik hiervoor schuurpapier korrel 60 à 80 (bij voorkeur mechanisch schuren). Een grove schuurbeurt steeds laten volgen door een fijnere schuurbewerking (korrel 150-180).

#### **Oude verflagen licht verpoederd:**

Grondig schuren (korrel 180-220) en ontstoffen.

#### **Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:**



# ELASTOPRIM FAST

Solventgedragen grondlaag voor diverse ondergronden met roestwerende eigenschappen.

Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met PAINT'OFF INSTANT). Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.

**Onbehandeld ijzer of staal in goede staat:**

Grondig ontvetten met WHITE SPIRIT of VERDUNNER TS1.

**Verroeste ondergrond:**

Grondig schuren met grof schuurpapier of stalen borstel.

**Harde kunststoffen (met uitzondering van PE en PP):**

Reinigen met FORMULE MC en Scotch Brite schuurspons, nadien grondig naspoelen met water.

Na droging van de (eerste) grondlaag droog schuren (korrel 180-220) en eventuele barsten of naden in buitentoepassing opspuiten met RENOKIT of ELASTOKIT en in binnentoepassing met BOSTOKIT.

*Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.*

**VERWERKING**

De bus grondig oproeren voor gebruik.

1 à 2 lagen ELASTOPRIM FAST aanbrengen met kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

**VERDUNNING**

Gebruiksklaar.

**RENDEMENT**

Kwast - rol: 12 - 15 m<sup>2</sup>/l per laag.

Airless: 6 - 10 m<sup>2</sup>/l.

**DROOGTIJDEN**

Bij donkere kleuren, hoger laagdiktes en lagere temperaturen worden de droogtijden langer.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 3 à 5 uur.

**REINIGING GEREEDSCHAP**

Onmiddellijk na gebruik met WHITE SPIRIT.

**SPUITGEGEVENS**

**AIRLESS**

Tot 10% verdunnen met WASBENZINE F.

Spuittip FineFinish (paars):

- smalle oppervlakken: 210



# ELASTOPRIM FAST

Solventgedragen grondlaag voor diverse ondergronden met roestwerende eigenschappen.

AIRMIX	- brede oppervlakken: 412  Pistoolfilter: geen waarde. Verfdruk: 140 à 180 bar (naargelang verdunning). Tot 10 % verdunnen met WASBENZINE F. Spuittip:
XVLP	- smalle oppervlakken: 09.20  - brede oppervlakken: 11.40  Pistoolfilter: rood. Groene (of rode) luchtkap. Verfdruk: 100 à 140 bar (naargelang verdunning) Luchtdruk: 2 bar Eventueel tot 10% verdunnen met WASBENZINE F. Finespray (rood) spuitopzetstuk met brede aanzuigbuis. Materiaalregeling: stand 10 tot 12
LAGEDRUK	Luchtregeeling: stand 3/4 tot volledig 10 à 15% verdunnen met WASBENZINE F. Naaldset 1,5 - 1,8 mm
CONVENTIONEEL	10 à 15% verdunnen met WASBENZINE F. Spuitopening: 1,6 - 2,0 mm Luchtdruk: 2 à 3 bar

KENMERKEN	DENSITEIT	1.42 kg/l
	VISCOSITEIT	0.47 - 0.53 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
	VLAMPUNT	> 35 - 40 °C
	GLANSWAARDE	niet van toepassing - 5 - 15 (100µ, ASTM 60°)
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 56 %
	BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 33.5%
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.

KLEUREN	Wit.
	Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B en C.



# ELASTOPRIM FAST

Solventgedragen grondlaag voor diverse ondergronden met roestwerende eigenschappen.

Andere kleuren op aanvraag via labo.

## VERPAKKINGEN

STANDAARD

Wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l

MY-MX

Andere kleuren basis B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l.

## BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is ELASTOPRIM FAST minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

## VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Ontvlambaar.

Droogtijd van donkere kleuren kan, afhankelijk van laagdikte en drogingsomstandigheden, oplopen tot meer dan 5 u.

Na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.

Het zelf bijkleuren en mengen van ELASTOPRIM FAST met universele pasta's (bv. Gerard pasta's in tubes) dient machinaal te gebeuren (met behulp van een mixer) en voldoende lang. Meng geen universele kleurpasta's handmatig in de verf, dit geeft aanleiding tot flocculatie.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 09/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).