



Structuurkwarts

Grof gestructureerde acrylaatverf voor binnenmuren.

TOEPASSINGEN	Gestructureerde afwerking van binnenmuren (pleisterwerk, gipskarton, beton, cementering,...).	
EIGENSCHAPPEN	Korrelig gestructureerd uitzicht.	
	Veel decoratieve mogelijkheden.	
	zeer sterk en stootvast Goed dekkend en vullend.	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	acrylaatdispersie
	PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen met aangepaste granulometrie
	OPLOSMIDDEL	water
GEBRUIK	VOORBEREIDING	
	De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.	
	VERWERKING	
	Afhankelijk van de toepassing en het gewenste eindresultaat, kan Structuurkwarts op diverse manieren aangebracht worden:	
	- Kwast (blokkwast): lijnenstructuur.	
	- Smit : trechterpistool of wormpomp voor gestructureerde decoratieve afwerking.	
	VERDUNNING	
	Gebruiksklaar.	
	Eventueel met een weinig water verdunnen.	
	RENDEMENT	
	1 - 3 m ² /l volgens de gekozen structuur.	
	DROOGTIJDEN	
	Stofdroog na 6 à 12 uur.	
	Overschilderbaar na 24 à 48 uur.	
	REINIGING GEREEDSCHAP	
	Onmiddellijk na gebruik met water.	
SPUITGEGEVENS	Gedetailleerde informatie volgt.	



Structuurkwarts

Grof gestructureerde acrylaatverf voor binnenmuren.

KENMERKEN	DENSITEIT	1.95 kg/l
	VLAMPUNT	niet van toepassing
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 63 %
	BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 10.1%
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
KLEUREN	Wit.	
	Lichte kleuren op aanvraag via labo.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	15 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Structuurkwarts minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMaatregelen en VEILIGHEIDSVoorschriften	Minimale verwerkingstemperatuur : 8 °C	
	Vorstvrij bewaren.	
	Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.	

Datum laatste wijziging: 17/01/2022

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).